

ACRÍLICO STANDARD

DESCRIÇÃO

A tinta à base de água é indicada para pintura externa e interna de paredes em geral, tais como: gesso, fibrocimento, Massa Corrida e Acrílica Blascor, Textura Blascor e concreto. Possui fácil aplicação, boa cobertura, poucos respingos e excelente acabamento.

CLASSIFICAÇÃO

Produtos classificados conforme a Norma ABNT NBR 11702. Fosco: Tipo 4.5.2. Semibrilho: Tipo 4.5.9. Acrílico Standard Fosco Blascor em conformidade com a Norma ABNT NBR 15079-1. Acrílico Standard Semibrilho Blascor em conformidade com a Norma ABNT NBR 15079-2.

CARACTERÍSTICAS

- Acabamento semibrilho e fosco;
- Sem odor depois de 3 horas;
- Resistência às intempéries;
- Disponível em bases clara, media e escura;
- Bom rendimento;
- Excelente acabamento;
- Uso Interior e Exterior.

COMPOSIÇÃO

Emulsão acrílica, água, pigmentos orgânicos e inorgânicos, cargas minerais inertes, aditivos específicos e glicóis.

PROPRIEDADES

		Fosco	Semibrilho
DENSIDADE (branco)	(g/cm ³)	1,40 - 1,45	1,10 - 1,20
DENSIDADE (colorido)	(g/cm ³)	1,32 - 1,42	1,10 - 1,20
VISCOSIDADE	(KU)	105 - 110	100 - 105
PH		9,00 - 9,80	9,00 - 9,80
SÓLIDOS/MASSA	(%)	40 - 45	25 - 30
SÓLIDOS/VOLUME	(%)	20 - 33	15 - 25
VOC (Compostos orgânicos voláteis)	(g/L)	< 15	< 15
PONTO DE FULGOR	(°C)	> 100	> 100

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

De acordo com a norma ABNT NBR 13245, a superfície deve estar prepara da seguinte forma:

QUAL SUPERFÍCIE VOCÊ IRÁ PINTAR?	O QUE VOCÊ DEVE FAZER?
Parede nova: com reboco, argamassa, concreto ou cimento e sem pintura	Após a cura de mínimo 28 dias, se a parede estiver arenosa ou com pó, aplique uma a duas demãos de Fundo Preparador Blascor. Para uniformizar aplique Selador Acrílico Blascor de uma a duas demãos.
Repintura	Elimine todas essas imperfeições com raspagem, lixamento, escovação ou hidrojato e aplique uma demão de Blascor Fundo Preparador.
Parede mofada	Elimine todo o mofo lavando com água sanitária, fazendo a mistura com água de acordo com a recomendação do fabricante, enxague e deixe secar.
Parede com imperfeições leves, ondulações, rugosas ou grosseiras	Nivele com Massa Acrílica ou Massa PVA Blascor, em ambientes internos. E com massa Acrílica Blascor em ambientes externos.
Parede com muitas imperfeições e falhas profundas	Corrija com argamassa ou reboco e aguarde curar por no mínimo 28 dias
Gesso: corrido, forro, sanca ou acartonado	Deixar secar por 30 dias. Aplique uma demão de Fundo Preparador Blascor.
Paredes calcinadas	Aplique uma a duas demãos de Fundo Preparador Blascor.

EMBALAGENS DISPONÍVEIS

- 3,6 L
- 18 L



FERRAMENTAS DE APLICAÇÃO



Rolo de lã



Pincel de cerdas macias


Pistola:
Pressão

 30 a 40 lb/pol²
Bocal
1,4 mm

SUGESTÕES

Evite pintar em dias chuvosos, ventando muito, abaixo de 10°C ou com umidade acima de 90%, evitar pintar com temperaturas muito altas. Em superfícies lisas utilizar rolo de lã baixa. Pingos de água da chuva, podem manchar a parede até 30 dias após a aplicação. Se isso acontecer, lave a parede com água limpa imediatamente.

RENDIMENTO ACABADOS

	Semibrilho	
	3,6 L	18 L
Branco	16 m ²	75 m ²
Cores	14 m ²	70 m ²
	Fosco	
	3,6 L	18 L
Branco	20 m ²	95 m ²
Cores	18 m ²	90 m ²

Observação: O rendimento varia com base em fatores como: imperfeições da superfície, habilidade do aplicador e método de aplicação.

TEMPO DE SECAGEM



Ao toque	2 horas
Entre demãos	4 horas
Secagem final	24 horas

OBSERVAÇÃO

O tempo de cura total da aplicação pode variar dependendo das condições climáticas nos dias de secagem.

APLICAÇÃO

2 a 3 demãos

DILUIÇÃO

1º demão	Até 20%	Água potável
Demais demãos	Até 15%	

Recomenda-se misturar corretamente com o auxílio de um misturador ou em qualquer caso com um objeto plano para melhor homogeneização do produto.

Elaborado por:	Maria Luiza Ramos	Revisado por:	Anne Santos	Aprovado por:	Valdeir Dias
Data:	04/07/2024	Data:	23/05/2025	Data:	25/07/2025

ACRÍLICO STANDARD

DESEMPENHO

	FOSCO		SEMIBRILHO	
Poder de cobertura seca de acordo com a ABNT NBR 14942	Minimo de 5,0 m ² /L	Produto → ≥ 5,0 m ² /L	Minimo de 4,0 m ² /L	Produto → ≥ 4,0 m ² /L
Rendimento acabado de acordo com a ABNT NBR 14942	Minimo de 90 m ² /18 L - 18 m ² /3,6 L 4,5 m ² /0,9 L	Produto → Verificar o rendimento acabados	Minimo de 70 m ² /18 L - 14 m ² /3,6 L 3,5 m ² /0,9 L	Produto → Verificar o rendimento acabados
Poder de cobertura de tinta úmida de acordo com a ABNT NBR 14943	Minima de 85,0%	Produto → ≥ 85,0%	Minima de 90,0%	Produto → ≥ 90,0%
Resistência à abrasão úmida com pasta abrasiva de acordo com a ABNT NBR 14940	Minimo de 40 ciclos	Produto → ≥ 40 ciclos	Minimo de 100 ciclos	Produto → ≥ 100 ciclos
Brilho de acordo com a ABNT NBR 15299	Com brilho ≤ 8 UB a 85°	Produto → ≤ 8 UB	Com brilho 18 ≤ UB < 40 a 60°	Produto → 18 ≤ UB < 40

VALIDADE



3 anos após a fabricação do produto, mantendo-o em temperatura ambiente e local adequado.

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO (EPI)



INFORMAÇÕES ADICIONAIS



Para obter mais informações sobre os tipos de tinta, preparação de superfície, saúde e segurança (FDS) visite o site:

WWW.BLASCOR.COM.BR

Elaborado por:	Maria Luiza Ramos	Revisado por:	Anne Santos	Aprovado por:	Valdeir Dias
Data:	04/07/2024	Data:	23/05/2025	Data:	25/07/2025