

MASSA MINERAL ZERO DEFEITO

DESCRIÇÃO

É uma massa em pó cimentício, pronta para misturar com água e aplicar. Formulada para proporcionar um acabamento uniforme e ultra fino, podendo substituir o uso de calfino, gesso ou massas para área internas e externas. Apresenta alto poder de enchimento, facilidade para lixar mesmo após 48 horas, além de contribuir para o bloqueio de umidade.

CARACTERÍSTICAS

- Uso interno e externo;
- Bloqueia a umidade;
- Dispensa uso de Selador Acrílico;
- Fácil lixamento após 48 horas;
- Acabamento Ultra Fino;
- Secagem rápida.

COMPOSIÇÃO

Cimentos especiais, cargas minerais, polímeros e aditivos.

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

De acordo com a norma ABNT NBR 13245, a superfície deve estar em, bom estado (firma, coesa, limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou mofo). Em superfícies tratadas com hidrorrepelentes ou silicone, é necessário realizar um preparo prévio para remoção desses produtos, a fim de não comprometer a aderência. Para aplicação sobre reboco, após a cura total de 28 dias, caso a superfície não apresente partículas soltas ou aspecto arenoso, pode-se dispensar o uso de Fundo Preparador e Selador Acrílico.

DILUIÇÃO

30 a 35% com água potável

Misture bem até que a homogeneização correta seja alcançada.

RENDIMENTO TEÓRICO



25 m² por demão

Observação: O rendimento varia com base em fatores como: imperfeições da superfície, habilidade do aplicador, absorção da superfície, rugosidade, cor, espessura da camada de massa e método de aplicação.

TEMPO DE SECAGEM

	Entre demãos	3 a 4 horas
	Secagem Final	24 horas
	Cura Total	7 dias

OBSERVAÇÃO

O tempo de cura total da aplicação pode variar dependendo das condições climáticas nos dias de secagem.

EMBALAGENS DISPONÍVEIS

- 15 Kg



FERRAMENTAS DE APLICAÇÃO



Espátula



Misturador



Desempenadeira de aço



Rolo cabelo de anjo

POT LIFE (25°C) - VIDA ÚTIL DA MISTURA

1 Hora

APLICAÇÃO

2 a 3 demãos

SUGESTÕES

Aplique a massa em camadas finas e sucessivas até obter nivelamento desejado, aguarde de 12 a 24 horas, prosseguir para lixamento com lixa 150, 220 e 320, em seguida tirar todo pó com pano úmido ou seco, para evitar bolhas na aplicação da tinta. Evite pintar em dias chuvosos, ventando muito, abaixo de 10°C ou com umidade relativa acima de 90%, evite pintar com temperaturas muito altas.

VALIDADE



3 anos após a fabricação do produto.

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO (EPI)



INFORMAÇÕES ADICIONAIS



Para obter mais informações sobre os tipos de tinta, preparação de superfície, saúde e segurança (FDS) visite o site:

WWW.BLASCOR.COM.BR

Elaborado por:	Anne Santos	Revisado por:	Anne Santos	Aprovado por:	Valdeir Dias
Data:	25/06/2026	Data:	25/06/2026	Data:	25/06/2026