

PROTEÇÃO

DESCRIÇÃO

Produto base água desenvolvido especialmente para decoração e proteção de ambientes internos e externos, com foco em paredes e fachadas externas. Também pode ser aplicado em Telha fibrocimento, Telha Cerâmica. Apresenta alta cobertura, alta durabilidade e flexibilidade, excelente aderência, acabamento semiacetinado com excelente nivelamento, o que disfarça pequenas imperfeições da superfície.

CARACTERÍSTICAS

- Alta durabilidade;
- Excelente aderência;
- Acabamento Semiacetinado;
- Alta Flexibilidade;
- Uso Interno e Externo;
- Hidrorrepelente;
- Impermeável.

COMPOSIÇÃO

Água, resina à base de dispersão aquosa de copolímero acrílico, pigmentos livres de metais pesados, cargas minerais, espessante, fungicidas e bactericidas.

PROPRIEDADE	VALOR	UNIDADE
DENSIDADE	1,24 - 1,26	g/cm³
VISCOSIDADE	115 - 120	KU
PH	9,3 - 10,0	

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

De acordo com a norma ABNT NBR 13245, a superfície deve estar em, bom estado (firme, coesa, limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou mofo)

QUAL SUPERFÍCIE VOCÊ IRÁ PINTAR?	O QUE VOCÊ DEVE FAZER?
Parede nova: com reboco, argamassa, concreto ou cimento e sem pintura	Após a cura de mínimo 28 dias, se a parede estiver arenosa ou com pó, aplique uma a duas demãos de Fundo Preparador Blascor. Para uniformizar aplique Selador Acrílico Blascor de uma a duas demãos.
Repintura	Elimine todas essas imperfeições com raspagem, lixamento, escovação ou hidrojato e aplique uma demão de Blascor Fundo Preparador.
Parede mofada	Elimine todo o mofo lavando com água sanitária, fazendo a mistura com água de acordo com a recomendação do fabricante, enxague e deixe secar.
Parede com imperfeições leves, ondulações, rugosas ou grosseiras	Nivele com Massa Acrílica ou Massa PVA Blascor, em ambientes internos. E com massa Acrílica Blascor em ambientes externos.
Parede com muitas imperfeições e falhas profundas	Corrija com argamassa ou reboco e aguarde curar por no mínimo 28 dias
Gesso: corrido, forro, sanca ou acartonado	Deixar secar por 30 dias. Aplique uma demão de Fundo Preparador Blascor.
Paredes calcinadas	Aplique uma a duas demãos de Fundo Preparador Blascor.

RENDIMENTO ACABADO



Embalagens	
3,24 L	16,2 L
12 m²	60 m²

Observação: O rendimento varia com base em fatores como: imperfeições da superfície, habilidade do aplicador e método de aplicação.

EMBALAGENS DISPONÍVEIS

Bases

- 3,24 L
- 16,2 L



FERRAMENTAS DE APLICAÇÃO



Rolo de lã



Pincel de cerdas macias



Pistola:
Pressão
30 a 40 lb/pol²
Bocal
1,4 mm

SUGESTÕES

Evite pintar em dias chuvosos, ventando muito, abaixo de 10°C ou com umidade acima de 90%, evitar pintar com temperaturas muito altas. Para aplicações em lajes é recomendado tela de poliéster

APLICAÇÃO

3 ou 5 demãos.

DILUIÇÃO

1º demão	Até 20%	Água potável
Demais demãos	Até 15%	

Recomenda-se misturar corretamente com o auxílio de um misturador ou em qualquer caso com um objeto plano para melhor homogeneização do produto.

TEMPO DE SECAGEM



Ao toque	1 hora
Entre demãos	4 horas
Secagem final	24 horas
Cura Total	7 dias

OBSERVAÇÃO

O tempo de cura total da aplicação pode variar dependendo das condições climáticas nos dias de secagem.

VALIDADE



3 anos após a fabricação do produto, mantendo-o em temperatura ambiente e local adequado.

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO (EPI)



INFORMAÇÕES ADICIONAIS



Para obter mais informações sobre os tipos de tinta, preparação de superfície, saúde e segurança (FDS) visite o site:

WWW.BLASCOR.COM.BR

Elaborado por:	Anne Santos	Revisado por:	Anne Santos	Aprovado por:	Valdeir Dias
Data:	10/06/2025	Data:	10/06/2025	Data:	10/06/2025