

# CIMENTO QUEIMADO PEROLIZADO

## DESCRIÇÃO

Revestimento acrílico à base de água que confere efeito concreto queimado, principalmente para ambientes modernos e sofisticados. Uso interno e externo.

## CARACTERÍSTICAS

- Melhora o acabamento da pintura;
- Efeito antifúngico;
- Alto poder de enchimento;
- Resistente a umidade;
- Lixamento opcional para um acabamento fino.

## COMPOSIÇÃO

Emulsão de resina acrílica, água, cargas minerais, aditivos e biocidas não metálicos.

PROPRIEDADE	VALOR	UNIDADE
DENSIDADE	1,40 - 1,50	g/cm <sup>3</sup>
PH	9,00 - 9,80	

## PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

De acordo com a norma ABNT NBR 13245, a superfície deve estar em bom estado (firme, coesa, limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou mofo). Corrigir imperfeições se necessário, com Massa Acrílica Blascor.

## DILUIÇÃO

Não requer diluição; pronto para uso.

Misture bem até que a homogeneização correta seja alcançada.

## APLICAÇÃO

2 a 3 demãos.

## RENDIMENTO TEÓRICO

1,5 kg: 9 a 10 m<sup>2</sup> por demão

**Observação:** O rendimento varia com base em fatores como: imperfeições da superfície, habilidade do aplicador e método de aplicação.

## TEMPO DE SECAGEM

Ao toque	2 horas
Entre demãos	3 a 4 horas
Secagem final	24 horas

## OBSERVAÇÃO

O tempo de cura total da aplicação pode variar dependendo das condições climáticas nos dias de secagem.

## EMBALAGENS DISPONÍVEIS

- 1,5 kg



## FERRAMENTAS DE APLICAÇÃO



Espátula



Despenadeira de aço de canto arredondado

## SUGESTÕES

Para a obtenção de melhores resultados recomenda-se que a superfície esteja bem nivelada, podendo também ser aplicado um fundo de Tinta Acrílica na Cor aproximada. Recomenda-se também a aplicação de camadas finas e em movimentos aleatórios para a criação de efeitos.

## VALIDADE



3 anos após a fabricação do produto.

## EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO (EPI)



## INFORMAÇÕES ADICIONAIS



Para obter mais informações sobre os tipos de tinta, preparação de superfície, saúde e segurança (FDS) visite o site:

WWW.BLASCOR.COM.BR

Elaborado por:	Maria Luiza Ramos	Revisado por:	Anne Santos	Aprovado por:	Valdeir Dias
Data:	10/07/2024	Data:	22/05/2025	Data:	04/07/2025