

## ACRÍLICO ESSENCIAL

### DESCRIÇÃO

Esta tinta à base de água é indicada para pintura interna de paredes e tetos em geral, tais como: gesso, Massa Corrida e Acrílica Blascor, Textura Blascor e concreto. Ela pode ser usada como uma terminação ou como um fundo de outra tinta. Disponível na base clara.

### CLASSIFICAÇÃO

Produto classificado conforme a Norma ABNT NBR 11702 - Látex fosco econômico: Tipo 4.5.1 - Acrílico Essencial Blascor em conformidade com a Norma ABNT NBR 15079-1.

### CARACTERÍSTICAS

- Acabamento fosco;
- Excelente acabamento;
- Baixa tendência a respingos;
- Disponível na base clara;
- Somente uso Interior;
- Bom rendimento;
- Secagem rápida;
- Sem odor depois de 3 horas.

### COMPOSIÇÃO

Emulsão acrílica, pigmentos, água, surfactantes, espessantes e microbicidas não metálicos.

PROPRIEDADE	VALOR	UNIDADE
DENSIDADE	1,25 - 1,30	g/cm <sup>3</sup>
VISCOSIDADE	95 - 105	KU
PH	8,50 - 9,80	

### PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

De acordo com a norma ABNT NBR 13245, a superfície deve estar em, bom estado (firma, coesa, limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou mofo)

QUAL SUPERFÍCIE VOCÊ IRÁ PINTAR?	O QUE VOCÊ DEVE FAZER?
Parede nova: com reboco, argamassa, concreto ou cimento e sem pintura	Após a cura de mínimo 28 dias, se a parede estiver arenosa ou com pó, aplique de uma a duas demãos de Fundo Preparador Blascor. Para uniformizar aplique de uma a duas demãos de Selador Acrílico Blascor.
Repintura	Elimine todas as imperfeições com raspagem, lixamento, escovação ou hidrojato e aplique uma demão de Blascor Fundo Preparador.
Parede mofada	Elimine todo o mofo lavando com água sanitária, fazendo a mistura com água de acordo com a recomendação do fabricante, enxague e deixe secar.
Parede com imperfeições leves, ondulações, rugosas ou grosseiras	Nivele com Massa Acrílica ou Massa PVA Blascor, em ambientes internos. E com Massa Acrílica Blascor em ambientes externos.
Parede com muitas imperfeições e falhas profundas	Corrija com argamassa ou reboco e aguardar a cura por no mínimo 28 dias.
Gesso: corrido, forro, sanca ou acartonado	Deixar secar por 30 dias. Aplique uma demão de Fundo Preparador Blascor.
Paredes calcinadas	Aplique de uma a duas demãos de Fundo Preparador Blascor.

### EMBALAGENS DISPONÍVEIS

Branco

- 3,6 L
- 18 L

Branco Base

- 16 L



### FERRAMENTAS DE APLICAÇÃO



Rolo de lâ



Pincel para pequenos retoques



Pistola:  
Pressão  
30 a 40 lb/pol<sup>2</sup>  
Bocal  
1,4 mm

### SUGESTÕES

Evitar pintar em dias chuvosos, com muito vento, com temperatura abaixo de 10°C ou com umidade acima de 90%, evitar pintar também em temperaturas muito altas. Em superfícies lisas utilizar rolo de lâ baixa.

### RENDIMENTO ACABADO



	Embalagens		
	3,6 L	16 L	18 L
Branco	15 m <sup>2</sup>	65 m <sup>2</sup>	72 m <sup>2</sup>
Cores	14 m <sup>2</sup>	60 m <sup>2</sup>	70 m <sup>2</sup>

**Observação:** O rendimento prático varia com base em fatores como: imperfeições da superfície, habilidade do aplicador, método de aplicação e ferramentas utilizadas.

### TEMPO DE SECAGEM



Ao toque	2 horas
Entre demãos	4 horas
Cura Total	24 horas

### OBSERVAÇÃO

O tempo de cura total da aplicação pode variar dependendo das condições climáticas nos dias de secagem.

### APLICAÇÃO

2 a 3 demãos

### DILUIÇÃO

1º demão	Até 20%	Água potável
Demais demãos	Até 10%	

Recomenda-se misturar corretamente com o auxílio de um misturador ou em qualquer caso com um objeto plano para melhor homogeneização do produto.

Elaborado por:	Maria Luiza Ramos	Revisado por:	Anne Santos	Aprovado por:	Valdeir Dias
Data:	03/07/2024	Data:	23/05/2025	Data:	04/07/2025

## ACRÍLICO ESSENCIAL

### DESEMPENHO

Poder de cobertura seca de acordo com a ABNT NBR 14942	Mínimo de 4,0 m <sup>2</sup> /L	Produto →	≥ 4,0 m <sup>2</sup> /L
Rendimento acabado de acordo com a ABNT NBR 14942	Mínimo de 70 m <sup>2</sup> /18 L - 14 m <sup>2</sup> /3,6 L 3,5 m <sup>2</sup> /0,9 L	Produto →	Verificar o rendimento acabados
Poder de cobertura úmida de acordo com a ABNT NBR 14943	Mínima de 55,0%	Produto →	≥ 55,0%
Resistência a abrasão úmida com pasta abrasiva de acordo com a ABNT NBR 14940	Mínimo de 10 ciclos	Produto →	≥ 10 ciclos
Resistência a abrasão úmida sem pasta abrasiva de acordo com a ABNT NBR 15078	Mínimo de 100 ciclos	Produto →	≥ 100 ciclos
Brilho de acordo com a ABNT NBR 15299	Com brilho ≤ 8 UB a 85°	Produto →	≤ 8 UB

### VALIDADE



3 anos após a fabricação do produto, mantendo-o em temperatura ambiente e local adequado.

### EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO (EPI)



### INFORMAÇÕES ADICIONAIS



Para obter mais informações sobre os tipos de tinta, preparação de superfície, saúde e segurança (FDS) visite o site:

[WWW.BLASCOR.COM.BR](http://WWW.BLASCOR.COM.BR)

Elaborado por:	Maria Luiza Ramos	Revisado por:	Anne Santos	Aprovado por:	Valdeir Dias
Data:	03/07/2024	Data:	23/05/2025	Data:	04/07/2025