

## RESINA ACRÍLICA INCOLOR

### DESCRIÇÃO

É um produto recomendado para superfícies externas e internas de pedras naturais, concreto aparente, fibrocimento, telhas, tijolos aparentes. A sua fórmula permite a impermeabilidade da superfície, protegendo-a das intempéries devido à sua excelente resistência.

### CARACTERÍSTICAS

- Revestimento brilhante;
- Evita formação de fungos;
- Secagem rápida;
- Fácil aplicação.

### COMPOSIÇÃO

Resina acrílica, hidrocarbonetos aromáticos e aditivos.

| PROPRIEDADE | VALOR | UNIDADE |
|-------------|-------|---------|
|-------------|-------|---------|

|           |             |                   |
|-----------|-------------|-------------------|
| Densidade | 0,88 – 0,90 | g/cm <sup>3</sup> |
|-----------|-------------|-------------------|

### PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

De acordo com a norma ABNT NBR 13245, a superfície deve estar em bom estado (firme, coesa, limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou mofo). O primeiro passo é efetuar a limpeza da superfície com Solução Desengraxante Blascor. Se houver falhas na superfície corrigir com o produto adequado. Superfícies que possuam muito brilho ou que tenham uma camada uniforme devem ser lixadas para receberem a aplicação do produto.

### DILUIÇÃO

Não requer diluição; pronto para uso.

Misture bem até que a homogeneização correta seja alcançada.

### APLICAÇÃO

2 ou 3 demãos

### RENDIMENTO TEÓRICO



900 ml: Até 9 m<sup>2</sup> por demão  
3,6 L: Até 35 m<sup>2</sup> por demão  
18 L: Até 175 m<sup>2</sup> por demão

**Observação:** O rendimento varia com base em fatores como: imperfeições da superfície, habilidade do aplicador e método de aplicação.

### TEMPO DE SECAGEM



|               |          |
|---------------|----------|
| Ao toque      | 1 hora   |
| Entre demãos  | 4 horas  |
| Secagem final | 24 horas |
| Cura Total    | 7 dias   |

### OBSERVAÇÃO

O tempo de cura total da aplicação pode variar dependendo das condições climáticas nos dias de secagem.

### EMBALAGENS DISPONÍVEIS

- 900 ml
- 3,6 L
- 18 L



### FERRAMENTAS DE APLICAÇÃO



Rolo de lã



Pincel



**Pistola:**  
**Pressão**

30 a 40 lb/pol<sup>2</sup>

**Bocal**

1,4 mm

### SUGESTÕES

Evite pintar em dias chuvosos, ventando muito, abaixo de 10°C ou com umidade acima de 90%, evitar pintar com temperaturas muito altas.

### VALIDADE



3 anos após a fabricação do produto.

### EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO (EPI)



### INFORMAÇÕES ADICIONAIS



Para obter mais informações sobre os tipos de tinta, preparação de superfície, saúde e segurança (FDS) visite o site:

[WWW.BLASCOR.COM.BR](http://WWW.BLASCOR.COM.BR)

|                |                   |               |             |               |              |
|----------------|-------------------|---------------|-------------|---------------|--------------|
| Elaborado por: | Maria Luiza Ramos | Revisado por: | Anne Santos | Aprovado por: | Valdeir Dias |
| Data:          | 11/07/2024        | Data:         | 26/05/2025  | Data:         | 04/07/2025   |