

ACRÍLICO PREMIUM FOSCO

DESCRIÇÃO

Tinta à base de água de ótimo resistência a intempéries, abrasão, lavabilidade e sem cheiro forte após a aplicação. Produto fácil de aplicar e com ótimo rendimento. Apresenta-se no acabamento fosco e é indicada para uso interior e exterior com proteção anti fungos. As cores são conforme o catálogo, mas também estão disponível em bases clara, media e escura para serem tingidas no sistema tintométrico Blascorsystem.

CLASSIFICAÇÃO

Produto classificado conforme a Norma ABNT NBR 11702. Fosco: Tipo 4.5.3. Acrílico Premium Fosco Blascor em conformidade com a Norma ABNT NBR 15079-1.

CARACTERÍSTICAS

- Alta resistência as intempéries;
- Resistência à abrasão;
- Lavabilidade;
- Sem odor depois de 3 horas;
- Excelente cobertura;
- Acabamento fosco.

COMPOSIÇÃO

Emulsão acrílica, pigmentos, tensoativos, água, espessantes e microbicidas não metálicos.

PROPRIEDADE	VALOR	UNIDADE
DENSIDADE	1,40 - 1,50	g/cm ³
VISCOSIDADE	115 - 125	KU
PH	9,30 - 10,0	

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

QUAL SUPERFÍCIE VOCÊ IRÁ PINTAR?	O QUE VOCÊ DEVE FAZER?
Parede nova: com reboco, argamassa, concreto ou cimento e sem pintura	Após a cura de mínimo 28 dias, se a parede estiver arenosa ou com pó, aplique uma a duas demãos de Fundo Preparador Blascor. Para uniformizar aplique Selador Acrílico Blascor de uma a duas demãos.
Repintura	Elimine todas essas imperfeições com raspagem, lixamento, escovação ou hidrojato e aplique uma demão de Blascor Fundo Preparador.
Parede mofada	Elimine todo o mofo lavando com água sanitária, fazendo a mistura com água de acordo com a recomendação do fabricante, enxague e deixe secar.
Parede com imperfeições leves, ondulações, rugosas ou grosseiras	Nivele com Massa Acrílica ou Massa PVA Blascor, em ambientes internos. E com massa Acrílica Blascor em ambientes externos.
Parede com muitas imperfeições e falhas profundas	Corrigir com argamassa ou reboco e aguarde curar por no mínimo 28 dias
Gesso: corrido, forro, sanca ou acartonado	Deixar secar por 30 dias. Aplique uma demão de Fundo Preparador Blascor.
Paredes calcinadas	Aplique uma a duas demãos de Fundo Preparador Blascor.

EMBALAGENS DISPONÍVEIS

- 900 ml
- 3,6 L
- 18 L



FERRAMENTAS DE APLICAÇÃO



Rolo de lã



Pincel de cerdas macias



Pistola:
Pressão
30 a 40 lb/pol²
Bocal
1,4 mm

APLICAÇÃO

2 a 3 demãos

DILUIÇÃO

1º demão	Até 20%	Água potável
Demais demãos	Até 15%	

Recomenda-se misturar corretamente com o auxílio de um misturador ou em qualquer caso com um objeto plano para melhor homogeneização do produto.

SUGESTÕES

Evite aplicar em dias chuvosos, ventando muito, abaixo de 10°C ou com umidade acima de 90%, evitar pintar com temperaturas muito altas. Em superfícies lisas utilizar rolo de lã baixa. Pingos de água da chuva, podem manchar a parede até 30 dias após a aplicação. Se isso acontecer, lave a parede com água limpa imediatamente.

TEMPO DE SECAGEM



Ao toque	2 horas
Intervalo entre demãos	4 horas
Secagem final	24 horas

RENDIMENTO ACABADOS

	Embalagens		
	900 ml	3,6 L	18 L
Branco	6 m ²	24 m ²	120 m ²
Cores	5,5 m ²	22 m ²	110 m ²

Observação: O rendimento varia com base em fatores como: imperfeições da superfície, habilidade do aplicador e método de aplicação.

OBSERVAÇÃO

O tempo de cura total da aplicação pode variar dependendo das condições climáticas nos dias de secagem.

Elaborado por:	Maria Luiza Ramos	Revisado por:	Anne Santos	Aprovado por:	Valdeir Dias
Data:	04/07/2024	Data:	22/05/2025	Data:	29/07/2025

ACRÍLICO PREMIUM FOSCO

DESEMPENHO

Poder de cobertura seca de acordo com a ABNT NBR 14942	Mínimo de 6,0 m ² /L	Produto →	> 6,0 m ² /L
Rendimento acabado de acordo com a ABNT NBR 14942	Mínimo de 110 m ² /18 L - 22 m ² /3,6 L 5,5 m ² /0,9 L	Produto →	Verificar o rendimento acabados
Poder de cobertura de tinta úmida de acordo com a ABNT NBR 14943	Mínima de 90,0%	Produto →	> 90,0%
Resistência a abrasão úmida com pasta abrasiva de acordo com a ABNT NBR 14940	Mínimo de 100 ciclos	Produto →	> 100 ciclos
Brilho de acordo com a ABNT NBR 15299	Com brilho ≤ 8 UB a 85°	Produto →	< 8 UB

VALIDADE



3 anos após a fabricação do produto, mantendo-o em temperatura ambiente e local adequado.

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO (EPI)



INFORMAÇÕES ADICIONAIS



Para obter mais informações sobre os tipos de tinta, preparação de superfície, saúde e segurança (FDS) visite o site:

WWW.BLASCOR.COM.BR

Elaborado por:	Maria Luiza Ramos	Revisado por:	Anne Santos	Aprovado por:	Valdeir Dias
Data:	04/07/2024	Data:	22/05/2025	Data:	29/07/2025