

TEXTURA RÚSTICA #8

DESCRIÇÃO

Revestimento acrílico de alto enchimento que proporciona a a criação de efeito arranhado. Devido à sua hidrorrepelência e presença de cristais de quartzo, o produto oferece elevada resistência às intempéries, abrasão e alcalinidade.

CARACTERÍSTICAS

- Uso interno e externo;
- Bom poder de preenchimento;
- Fácil aplicação;
- Acabamento rústico;
- Baixo odor;
- Possui hidrorrepelência;
- Possui cristais de quartzo.

COMPOSIÇÃO

Emulsão acrílica, água, cargas minerais inertes, hidrocarbonetos alifáticos, aditivos e microbiocidas não metálicos.

PROPRIEDADE

pH

VALOR

8,80 - 9,80

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

Sobre paredes novas: Aguarde a cura total do gesso, lixe, limpe a superfície e remova o excesso de poeira, ou agentes (mofo, umidade, graxa, óleos) que possam afetar a aplicação e finalidade do produto, em seguida aplique o Selador Acrílico Blascor, aguarde a secagem de 6 a 12 horas.

DILUIÇÃO

Não requer diluição; pronto para uso.

Misture bem até que a homogeneização correta seja alcançada.

APLICAÇÃO

Varia conforme o acabamento desejado

RENDIMENTO ACABADO



3,6 L: Até 1,7 m² acabados
 15 kg: 3 a 5 m² acabados
 23 kg: 5 a 7 m² acabados
 25 kg: 6 a 8 m² acabados

Observação: O rendimento varia com base em fatores como: imperfeições da superfície, habilidade do aplicador e método de aplicação.

TEMPO DE SECAGEM



Ao toque	4 hora
Secagem final	24 horas
Cura total	20 dias

OBSERVAÇÃO

O tempo de cura total da aplicação pode variar dependendo das condições climáticas nos dias de secagem.

EMBALAGENS DISPONÍVEIS

- 3,6 L
- 15 kg
- 23 kg
- 25 kg



FERRAMENTAS DE APLICAÇÃO



Espátula



Desempenadeira de aço



Desempenadeira de Plástico

SUGESTÕES

Utilizar desempenadeira de aço para que a aplicação do grafito fique uniforme. Após, continuar com a desempenadeira de plástico para criar riscos e efeitos. Recomenda-se aplicação de tintas após 7 dias

VALIDADE



3 anos após a fabricação do produto.

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO (EPI)



INFORMAÇÕES ADICIONAIS



Para obter mais informações sobre os tipos de tinta, preparação de superfície, saúde e segurança (FISPQ) visite o site:

WWW.BLASCOR.COM.BR

Elaborado por:	Maria Luiza Ramos	Revisado por:	Anne Santos	Aprovado por:	Valdeir Dias
Data:	01/07/2024	Data:	26/05/2025	Data:	26/06/2025