

FUNDO PREPARADOR PARA PAREDES

DESCRIÇÃO

Produto à base de água indicado para pré-tratamento que aglutina as partículas soltas, uniformiza a absorção, sela e reforça a coesão das superfícies, condicionando-as ao recebimento de massa ou pinturas.

CARACTERÍSTICAS

- Secagem rápida;
- Uso interno e externo;
- Fácil aplicação;
- Resistência alcalina.

COMPOSIÇÃO

Emulsão acrílica, cargas minerais e inertes, aditivos específicos, microbicidas.

| PROPRIEDADE | VALOR | UNIDADE |
|-------------|-------------|-------------------|
| DENSIDADE | 0,84 - 0,86 | g/cm ³ |
| VISCOSIDADE | 55 - 60 | KU |
| PH | 9,00 - 9,80 | KU |

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

Espere cura total do reboco de 28 a 30 dias, lixe, limpe a superfície e remova o excesso de poeira, ou agentes (mofo, umidade, graxa, óleos) que possam afetar a aplicação e finalidade do produto, aplique o Fundo Preparador para Paredes Blascor.

DILUIÇÃO

30 a 100%

Água Potável

Recomenda-se misturar corretamente com o auxílio de um misturador ou em qualquer caso com um objeto plano para melhor homogeneização do produto.

RENDIMENTO ACABADO



3,6 L: Até 55 m² acabados
16 L: Até 240 m² acabados
18 L: Até 275 m² acabados

Observação: O rendimento varia com base em fatores como: imperfeições da superfície, habilidade do aplicador, método de aplicação e variações durante a aplicação.

APLICAÇÃO

1 demão

Obs.: Se necessário aplicar uma segunda demão com intervalo de 4 horas

EMBALAGENS DISPONÍVEIS

- 3,6 L
- 16 L
- 18 L



FERRAMENTAS DE APLICAÇÃO



Rolo de lã



Pincel



Pistola:

Pressão
30 a 40 lb/pol²

Bocal
1,4 mm

TEMPO DE SECAGEM



| | |
|---------------|------------|
| Ao toque | 30 minutos |
| Secagem final | 6 horas |

OBSERVAÇÃO

O tempo de cura total da aplicação pode variar dependendo das condições climáticas nos dias de secagem.

SUGESTÕES

Se necessário aplicar uma segunda demão com intervalo de 4 horas. Não pintar em dias chuvosos, ventando muito, abaixo de 10°C ou com umidade acima de 90%, evitar pintar com temperaturas muito altas.

VALIDADE



3 anos após a fabricação do produto.

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO (EPI)



INFORMAÇÕES ADICIONAIS



Para obter mais informações sobre os tipos de tinta, preparação de superfície, saúde e segurança (FDS) visite o site:

WWW.BLASCOR.COM.BR

| | | | | | |
|----------------|-------------------|---------------|-------------|---------------|--------------|
| Elaborado por: | Maria Luiza Ramos | Revisado por: | Anne Santos | Aprovado por: | Valdeir Dias |
| Data: | 04/07/2024 | Data: | 26/05/2025 | Data: | 27/05/2025 |