

MASSA ACRÍLICA

DESCRIÇÃO

Massa à base d'água de grande poder de enchimento e resistente a intempéries. Produto de fácil aplicação, secagem rápida e boa consistência. Indicada para nivelamento de superfícies, como alvenaria, cimento, gesso e madeira. Uso interno e externo.

CLASSIFICAÇÃO

Produto classificado conforme a Norma ABNT NBR 11702 - Massa Niveladora Interior e Exterior; Tipo 4.7.1 - Massa Acrílica Blascor em conformidade com a Norma ABNT NBR 15348.

CARACTERÍSTICAS

- Recomendado para uso externo;
- Bom poder de preenchimento;
- Fácil aplicação;
- Secagem rápida;
- Boa consistência.

COMPOSIÇÃO

Emulsão acrílica, água, cargas minerais inertes, hidrocarbonetos alifáticos, aditivos e microbicidas não metálicos.

PROPRIEDADE

pH

VALOR

8,80 - 9,80

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

De acordo com a norma ABNT NBR 13245, a superfície deve estar em bom estado (firme, coesa, limpa, seca e isenta de poeira, gordura, graxa, sabão ou mofo). Para a aplicação sobre reboco, recomendasse a cura total de 28 dias. Após, aplicar o Fundo de Preparador de Paredes Blascor, esperar 4 a 6 horas para que seque. Então, aplicar a Massa Acrílica Blascor.

RENDIMENTO TEÓRICO



1,5 kg: Até 2 m² por demão

5 kg: Até 7 m² por demão

15 kg: Até 20 m² por demão

20 kg: Até 30 m² por demão

Observação: O rendimento varia com base em fatores como: imperfeições da superfície, habilidade do aplicador e método de aplicação.

EMBALAGENS DISPONÍVEIS

- 1,5 kg
- 5 kg
- 15 kg
- 20 kg



FERRAMENTAS DE APLICAÇÃO



Espátula



Desempenadeira de aço

SUGESTÕES

Após 24 horas de aplicação do Massa Acrílica Blascor, prosseguir para lixamento com lixa 150 a 220, em seguida aplicar uma demão de Selador Acrílico Blascor, para melhor rendimento da pintura.

APLICAÇÃO

2 a 3 demãos.

DILUIÇÃO

Não requer diluição; pronto para uso.

Misture bem até que a homogeneização correta seja alcançada.

TEMPO DE SECAGEM



Ao toque	1 hora
Entre demãos	3 a 4 horas
Final	24 horas

OBSERVAÇÃO

O tempo de cura total da aplicação pode variar dependendo das condições climáticas nos dias de secagem.

DESEMPENHO

Resistência Abrasão de Massa Niveladora de acordo com a ABNT NBR 15312	Máximo de 5 g	Produto →	< 5 g
Absorção de Água de Massa Niveladora de acordo com a ABNT NBR 15303	Máximo de 18%	Produto →	< 18%

VALIDADE



3 anos após a fabricação do produto, mantendo-o em temperatura ambiente e local adequado.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS



Para obter mais informações sobre os tipos de tinta, preparação de superfície, saúde e segurança (FDS) visite o site:

WWW.BLASCOR.COM.BR

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO (EPI)



Elaborado por:	Maria Luiza Ramos	Revisado por:	Anne Santos	Aprovado por:	Valdeir Dias
Data:	11/07/2024	Data:	26/05/2025	Data:	25/06/2025