

## MASSA CORRIDA PVA

### DESCRIÇÃO

Massa a base de água indicada para ambientes interno, de fácil aplicação, corrige imperfeições, com excelente poder de preenchimento e nivelamento. Secagem rápida, e de fácil lixamento.

### CARACTERÍSTICAS

- Somente para uso interno;
- Bom poder de preenchimento;
- Fácil aplicação;
- Secagem rápida;
- Boa consistência.

### COMPOSIÇÃO QUÍMICA

Resina acrílica, cargas minerais, água e aditivos.

### PROPRIEDADE

pH

### VALOR

8,80 - 9,80

### PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

A superfície deve estar firme, coesa, limpa, seca, sem poeira, sem gordura, graxa, sabão ou mofo. Para a aplicação sobre reboco, recomendasse a cura total de 28 dias. Após, aplicar o Fundo de Preparador de Paredes Blascor, esperar 4 a 6 horas para que seque. Então, aplicar a Massa Corrida PVA Blascor.

### DILUIÇÃO

Não requer diluição; pronto para uso.

Misture bem até que a homogeneização correta seja alcançada.

### APLICAÇÃO

2 a 3 demãos

### RENDIMENTO ACABADO



1,45 kg: Até 2 m<sup>2</sup> por demão  
 3 kg: Até 5 m<sup>2</sup> por demão  
 3,6 L: Até 7 m<sup>2</sup> por demão  
 15 kg: Até 20 m<sup>2</sup> por demão  
 25 kg: Até 32 m<sup>2</sup> por demão

**Observação:** O rendimento varia com base em fatores como: imperfeições da superfície, habilidade do aplicador e método de aplicação.

### TEMPO DE SECAGEM



Ao toque	1 hora
Entre demãos	3 a 4 horas
Final	24 horas

### OBSERVAÇÃO

O tempo de cura total da aplicação pode variar dependendo das condições climáticas nos dias de secagem.

### EMBALAGENS DISPONÍVEIS

- 1,45 kg
- 3 kg
- 3,6 L
- 15 kg
- 25 kg



### FERRAMENTAS DE APLICAÇÃO



Espátula



Desempenadeira de aço

### SUGESTÕES

Aplice a massa em camadas finas e sucessivas até obter nivelamento desejado, aguarde de 12 a 24 horas após a aplicação do Massa Corrida Blascor, prosseguir para lixamento com lixa 150, 220 e 320, em seguida tirar todo pó com um pano úmido ou seco, para evitar bolhas na aplicação da tinta.

### VALIDADE



2 anos após a fabricação do produto.

### EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO (EPI)



### INFORMAÇÕES ADICIONAIS



Para obter mais informações sobre os tipos de tinta, preparação de superfície, saúde e segurança (FDS) visite o site:

[WWW.BLASCOR.COM.BR](http://WWW.BLASCOR.COM.BR)

Elaborado por	Maria Luiza Ramos	Revisado por	Anne Santos	Aprovado por	Valdeir Dias
Data:	02/07/2024	Data:	26/05/2025	Data:	25/06/2025