

PRIMER ANTIÓXIDO

DESCRIÇÃO

Produto com poder inibidor do processo de oxidação. Indicado para uso em superfícies metálicas.

CARACTERÍSTICAS

- Ação anticorrosivo;
- Secagem rápida;
- Preparo de superfície;
- Fácil aplicação.

COMPOSIÇÃO

Resina alquídica, cargas minerais e aditivos.

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

De acordo com a norma ABNT NBR 13245, a superfície deve estar em bom estado (firme, coesa, limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou mofo). O primeiro passo é efetuar a limpeza da superfície com Solução Desengraxante Blascor. Se houver falhas na superfície corrigir com o produto adequado. Superfícies que possuam muito brilho ou que tenham uma camada uniforme devem ser lixadas para receberem a aplicação do produto.

DILUIÇÃO

Até 15% com Thinner 020 Blascor

RENDIMENTO TEÓRICO

8 a 11 m²/L por demão.

Observação: O rendimento varia com base em fatores como: imperfeições da superfície, habilidade do aplicador, método de aplicação e variações durante a aplicação.

TEMPO DE SECAGEM



Ao toque	30 minutos
Entre demãos	1 hora
Final	24 horas

EMBALAGENS DISPONÍVEIS

- 900 ml
- 3,6 L
- 18L



APLICAÇÃO

2 a 3 demãos

FERRAMENTAS DE APLICAÇÃO



VALIDADE



3 anos após a fabricação do produto.

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO (EPI)



INFORMAÇÕES ADICIONAIS



Para obter mais informações sobre os tipos de tinta, preparação de superfície, saúde e segurança (FDS) visite o site:

WWW.BLASCOR.COM.BR

Elaborado por:	Anne Santos	Revisado por:	Anne Santos	Aprovado por:	Cristian Acosta
Data:	25/09/2025	Data:	25/09/2025	Data:	25/09/2025