

ESMALTE EPÓXI BASE ÁGUA

DESCRIÇÃO

Revestimento epóxi monocomponente, inodoro e de secagem rápida. Oferece alta resistência, durabilidade, proteção antimofa e acabamento brilhante ou acetinado. Adere a diversas superfícies como azulejos, vidros, PVC, madeira e pisos (tráfego baixo/leve, apenas pedestres), embelezando-as e protegendo-as. Ideal para uso interno e externo. Não recomendado para áreas externas com tráfego comercial, industrial ou trânsito de veículos

CARACTERÍSTICAS

- Uso externo e interno;
- Aplicável em múltiplas superfícies;
- Alta resistência à água e à abrasão;
- Acabamento brilhante;
- Fácil limpeza;
- Secagem rápida.

COMPOSIÇÃO

Polímeros acrílicos modificados, pigmentos inorgânicos, biocidas, aditivos e água.

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

De acordo com a norma ABNT NBR 13245, a superfície deve estar em, bom estado (firma, coesa, limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou mofo).

QUAL SUPERFÍCIE VOCÊ IRÁ PINTAR?	O QUE VOCÊ DEVE FAZER?
Parede nova: com reboco, argamassa, concreto ou cimento e sem pintura	Após a cura de mínimo 28 dias, se a parede estiver arenosa ou com pó, aplique uma a duas demãos de Fundo Preparador Blascor. Para uniformizar aplique Selador Acrílico Blascor de uma a duas demãos.
Repintura	Elimine todas essas imperfeições com raspagem, lixamento, escovação ou hidrojato e aplique uma demão de Blascor Fundo Preparador.
Parede mofada	Elimine todo o mofo lavando com água sanitária, fazendo a mistura com água de acordo com a recomendação do fabricante, enxague e deixe secar.
Parede com imperfeições leves, ondulações, rugosas ou grosseiras	Nivele com Massa Acrílica ou Massa PVA Blascor, em ambientes internos. E com massa Acrílica Blascor em ambientes externos.
Parede com muitas imperfeições e falhas profundas	Corrija com argamassa ou reboco e aguarde curar por no mínimo 28 dias
Gesso: corrido, forro, sanca ou acartonado	Deixar secar por 30 dias. Aplique uma demão de Fundo Preparador Blascor.
Paredes calcinadas	Aplique uma a duas demãos de Fundo Preparador Blascor.
Azulejos, vidros, Alumínio galvanizado	Elimine todos resquício de sujeiras e aplique a tinta.
cerâmicas lisas	Aplique um promotor de aderência (Wash Primer) e depois aplique a tinta.
Pisos cimentados e concretos porosos	Esperar a cura total de 28 dias. Lavar e secar bem. Caso for repintura fazer o lixamento removendo toda a tinta antiga. Pisos com baixa porosidade, exige tratamentos prévios, como o lixamento e aplicação de promotor de aderência (Wash Primer).

DILUIÇÃO

BRANCO		
Pincel ou rolo	10 a 20%	Água potável
Pistola	Até 30%	
BASES		
Pincel ou rolo	5 a 15%	Água potável
Pistola	Até 20%	

Recomenda-se misturar corretamente com o auxílio de um misturador ou em qualquer caso com um objeto plano para melhor homogeneização do produto. Cores com tonalidade mais forte requer menor diluição.

EMBALAGEM DISPONÍVEL

Branco

- 900 ml
- 3,6 L
- 18 L

Bases

- 3,24 L
- 16,2 L



RECOMENDAÇÕES

Evitar pintar em dias chuvosos, com muito vento, com temperatura abaixo de 10°C ou com umidade acima de 90%, evitar pintar também em temperaturas muito altas. Pingos de água da chuva, podem manchar a parede até 30 dias após a aplicação, se isso acontecer, lave a parede com água limpa imediatamente.

APLICAÇÃO

2 a 3 demãos.

FERRAMENTAS DE APLICAÇÃO



Rolo de lã epóxi



Pincel



Pistola:
Bocal
1,77 mm

RENDIMENTO TEÓRICO



Embalagens		
900 ml	3,6 L	18 L
até 18 m² / demão	até 75 m² / demão	até 375 m² / demão

Observação: O rendimento varia com base em fatores como: imperfeições da superfície, habilidade do aplicador e método de aplicação.

TEMPO DE SECAGEM



Ao toque	2 horas
Intervalo entre demãos	4 horas
Secagem final	24 horas
Cura total	7 dias

OBSERVAÇÃO

O tempo de cura total da aplicação pode variar dependendo das condições climáticas nos dias de secagem.

VALIDADE



3 anos após a fabricação do produto.

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO (EPI)



INFORMAÇÕES ADICIONAIS



Para obter mais informações sobre os tipos de tinta, preparação de superfície, saúde e segurança (FDS) visite o site:

WWW.BLASCOR.COM.BR

Elaborado por:	Anne Santos	Revisado por:	Anne Santos	Aprovado por:	Valdeir Dias
Data:	18/06/2025	Data:	18/06/2025	Data:	27/06/2025