

TINTA PARA GESSO E DRYWALL

DESCRIÇÃO

Tinta desenvolvida para aplicação direta sobre superfície internas de gesso e drywall, dispensando o uso de Fundo Preparador. Possui acabamento fosco, alta cobertura e excelente desempenho. Sua formulação penetra profundamente na superfície proporcionando maior aderência. Indicada para aplicação em ambientes internos sobre placas de gesso comum ou gesso acartonado (drywall). Quando utilizada como fundo sobre o gesso, permite a aplicação das tintas latex PVA e acrílicas Blascor.

CLASSIFICAÇÃO

Produto classificado conforme a Norma ABNT NBR 11702 - Látex para Gesso: Tipo 4.5.13 - Tinta para Gesso Blascor em conformidade com a Norma ABNT NBR 15079-1.

CARACTERÍSTICAS

- Acabamento fosco;
- Excelente acabamento;
- Baixa tendência a respingos;
- Somente uso Interior;
- Bom rendimento;
- Secagem rápida.

COMPOSIÇÃO

Emulsão acrílica, pigmentos, água, surfactantes, espessantes e microbiocidas não metálicos.

PROPRIEDADE	VALOR	UNIDADE
DENSIDADE	1,25 - 1,30	g/cm ³
VISCOSIDADE	95 - 105	KU
PH	8,50 - 9,80	

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

De acordo com a norma ABNT NBR 13245, a superfície deve estar em, bom estado (firma, coesa, limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou mofo)

QUAL SUPERFÍCIE VOCÊ IRÁ PINTAR?	O QUE VOCÊ DEVE FAZER?
Gesso: corrido, forro, sanca ou acartonado	Deixar secar por 30 dias. Aplique uma demão de Fundo Preparador Blascor.
Repintura	Elimine todas as imperfeições com raspagem, lixamento, escovação ou hidrojato e aplique uma demão de Blascor Fundo Preparador.
Superfície com brilho	Elimine todos e qualquer resquício de brilho lixando e aplique Multifundo Isolante Blascor.
Parede mofada	Elimine todo o mofo lavando com água sanitária, fazendo a mistura com água (1:1), enxague e deixe secar completamente.
Parede com imperfeições leves, ondulações, rugosas ou grosseiras	Nivele com Massa Acrílica ou Massa PVA Blascor, em ambientes internos. E com Massa Acrílica Blascor em ambientes externos.

EMBALAGENS DISPONÍVEIS

- 3,6 L
- 18 L



FERRAMENTAS DE APLICAÇÃO



Rolo de lã



Pincel para pequenos retoques



Pistola:
Pressão
30 a 40 lb/pol²
Bocal
1,4 mm

APLICAÇÃO

2 a 3 demãos

DILUIÇÃO

1ª demão	20%	Água potável
Demais demãos	10 a 20%	

Recomenda-se misturar corretamente com o auxílio de um misturador ou em qualquer caso com um objeto plano para melhor homogeneização do produto.

SUGESTÕES

Evitar pintar em dias chuvosos, com muito vento, com temperatura abaixo de 10°C ou com umidade acima de 90%, evitar pintar também em temperaturas muito altas. Em superfícies lisas utilizar rolo de lã baixa.

TEMPO DE SECAGEM



Ao toque	2 horas
Entre demãos	4 horas
Secagem final	24 horas
Cura Total	7 dias

OBSERVAÇÃO

O tempo de cura total da aplicação pode variar dependendo das condições climáticas nos dias de secagem.

RENDIMENTO ACABADO



Embalagens	
3,6 L	18 L
15 m ²	72 m ²

Observação: O rendimento prático varia com base em fatores como: imperfeições da superfície, habilidade do aplicador, método de aplicação e ferramentas utilizadas.

Elaborado por:	Anne Santos	Revisado por:	Anne Santos	Aprovado por:	Valdeir Dias
Data: 24/06/2026		Data: 24/06/2026		Data: 24/06/2026	

TINTA PARA GESSO E DRYWALL

DESEMPENHO

Poder de cobertura seca de acordo com a ABNT NBR 14942	Mínimo de 4,0 m²/L	Produto →	≥ 4,0 m²/L
Rendimento acabado de acordo com a ABNT NBR 14942	Mínimo de 70 m²/18 L - 14 m²/3,6 L 3,5 m²/0,9 L	Produto →	Verificar o rendimento acabados
Poder de cobertura úmida de acordo com a ABNT NBR 14943	Mínima de 55,0%	Produto →	≥ 55,0%
Resistência a abrasão úmida com pasta abrasiva de acordo com a ABNT NBR 14940	Mínimo de 10 ciclos	Produto →	≥ 10 ciclos
Resistência a abrasão úmida sem pasta abrasiva de acordo com a ABNT NBR 15078	Mínimo de 100 ciclos	Produto →	≥ 100 ciclos
Brilho de acordo com a ABNT NBR 15299	Com brilho ≤ 8 UB a 85°	Produto →	≤ 8 UB

VALIDADE



3 anos após a fabricação do produto, mantendo-o em temperatura ambiente e local adequado.

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO (EPI)



INFORMAÇÕES ADICIONAIS



Para obter mais informações sobre os tipos de tinta, preparação de superfície, saúde e segurança (FDS) visite o site:

WWW.BLASCOR.COM.BR

Elaborado por:	Anne Santos	Revisado por:	Anne Santos	Aprovado por:	Valdeir Dias
Data:	24/06/2026	Data:	24/06/2026	Data:	24/06/2026