

## ENDUTOP

### DESCRIÇÃO

É um enchimento em pó cimentício pronto para misturar com água e usar. Formulado para obter um acabamento perfeito, substituindo o uso de calfino, gesso ou massa de interior e exterior. Nas cores branco e cinza.

### CARACTERÍSTICAS

- Uso interno e externo;
- Não é tóxico;
- Alta resistência à água e alcalinidade;
- Fácil aplicação;
- Lixamento opcional;
- Excelente durabilidade e desempenho;

### COMPOSIÇÃO

Cimentos especiais, cargas minerais, polímeros e aditivos.


### PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

A superfície deve estar limpa, isenta de pó, graxa ou sujeira, sem partes soltas ou destacáveis. Em superfícies tratadas com hidrorrepelente ou silicone, deve-se fazer um preparo prévio para removê-las para não prejudicar a aderência. Lixar previamente a superfície para aplicar Endutop Blascor.

### APLICAÇÃO

2 a 3 demãos

### TEMPO DE SECAGEM



Intervalo entre demãos	3 a 4 horas
Secagem final	24 horas
Cura total	7 dias

### RENDIMENTO TEÓRICO



Até 15 m<sup>2</sup> acabados

**Observação:** O rendimento varia com base em fatores como: imperfeições da superfície, habilidade do aplicador, método de aplicação e variações durante a aplicação.

### DILUIÇÃO

30 a 35 % de diluição com água potável.

Recomenda-se misturar corretamente com o auxílio de um misturador ou em qualquer caso com um objeto plano para melhor homogeneização do produto.

### EMBALAGENS DISPONÍVEIS

- 10 kg



### FERRAMENTAS DE APLICAÇÃO



Rolo de Textura



Desempeneadeira de aço de canto arredondado



Espátula

### VIDA ÚTIL DA MISTURA - POT LIFE (25°C)

1 hora

### OBSERVAÇÃO

O tempo de cura total da aplicação pode variar dependendo das condições climáticas nos dias de secagem.

### VALIDADE



3 anos após a fabricação do produto.

### EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO (EPI)



### INFORMAÇÕES ADICIONAIS



Para obter mais informações sobre os tipos de tinta, preparação de superfície, saúde e segurança (FDS) visite o site:

[WWW.BLASCOR.COM.BR](http://WWW.BLASCOR.COM.BR)

Elaborado por:	Maria Luiza Ramos	Revisado por:	Anne Santos	Aprovado por:	Valdeir Dias
Data:	06/08	Data:	21/05/2025	Data:	06/06/2025