

## ACRÍLICO PREMIUM ACETINADO

### DESCRIÇÃO

Tinta à base de água de ótimo resistência a intempéries, abrasão, lavabilidade e sem cheiro forte após a aplicação. Produto fácil de aplicar e com ótimo rendimento. Apresenta-se no acabamento acetinado e é indicada para uso interior e exterior com proteção anti fungos. As cores são conforme o catalogo, mas também estão disponível em bases clara, media e escura para serem tingidas no sistema tintométrico Blascorsystem.

### CLASSIFICAÇÃO

Produto classificado conforme a Norma ABNT NBR 11702. Acetinado: Tipo 4.5.7. Acrílico Premium Acetinado Blascor em conformidade com a Norma ABNT NBR 15079-2.

### CARACTERÍSTICAS

- Acabamento Acetinado;
- Lavabilidade;
- Excelente cobertura;
- Uso Interior e Exterior;
- Alta resistência à intempéries;
- Sem odor depois de 3 horas;
- Resistência à abrasão;
- Disponível nas bases clara, media e escura.

### COMPOSIÇÃO

Emulsão acrílica, pigmentos, tensoativos, água, espessantes e microbicidas não metálicos.

PROPRIEDADE	VALOR	UNIDADE
DENSIDADE	1,10 - 1,20	g/cm <sup>3</sup>
VISCOSIDADE	100 - 105	KU
PH	8,80 - 9,80	

### PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

De acordo com a norma ABNT NBR 13245, a superfície deve estar em, bom estado (firme, coesa, limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou mofo)

QUAL SUPERFÍCIE VOCÊ IRÁ PINTAR?	O QUE VOCÊ DEVE FAZER?
Parede nova: com reboco, argamassa, concreto ou cimento e sem pintura	Após a cura de mínimo 28 dias, se a parede estiver arenosa ou com pó, aplique uma a duas demãos de Fundo Preparador Blascor. Para uniformizar aplique Selador Acrílico Blascor de uma a duas demãos.
Repintura	Elimine todas essas imperfeições com raspagem, lixamento, escovação ou hidrojato e aplique uma demão de Blascor Fundo Preparador.
Parede mofada	Elimine todo o mofo lavando com água sanitária, fazendo a mistura com água de acordo com a recomendação do fabricante, enxague e deixe secar.
Parede com imperfeições leves, ondulações, rugosas ou grosseiras	Nivele com Massa Acrílica ou Massa PVA Blascor, em ambientes internos. E com massa Acrílica Blascor em ambientes externos.
Parede com muitas imperfeições e falhas profundas	Corrija com argamassa ou reboco e aguarde curar por no mínimo 28 dias
Gesso: corrido, forro, sanca ou acartonado	Deixar secar por 30 dias. Aplique uma demão de Fundo Preparador Blascor.
Paredes calcinadas	Aplique uma a duas demãos de Fundo Preparador Blascor.

### EMBALAGENS DISPONÍVEIS

- 900 ml
- 3,6 L
- 18 L



### FERRAMENTAS DE APLICAÇÃO



Rolo de lã



Pincel de cerdas macias


**Pistola:**  
Pressão

 30 a 40 lb/pol<sup>2</sup>  
**Bocal**  
1,4 mm

### SUGESTÕES

Evite pintar em dias chuvosos, ventando muito, abaixo de 10°C ou com umidade acima de 90%, evitar pintar com temperaturas muito altas. Em superfícies lisas utilizar rolo de lã baixa. Pingos de água da chuva, podem manchar a parede até 30 dias após a aplicação. Se isso acontecer, lave a parede com água limpa imediatamente.

### RENDIMENTO ACABADO

	Embalagens		
	900 ml	3,6 L	18 L
Branco	5 m <sup>2</sup>	20 m <sup>2</sup>	100 m <sup>2</sup>
Cores	4,5 m <sup>2</sup>	18 m <sup>2</sup>	90 m <sup>2</sup>

**Observação:** O rendimento varia com base em fatores como: imperfeições da superfície, habilidade do aplicador e método de aplicação.

### TEMPO DE SECAGEM



Ao toque	2 horas
Entre demãos	4 horas
Secagem final	24 horas

### OBSERVAÇÃO

O tempo de cura total da aplicação pode variar dependendo das condições climáticas nos dias de secagem.

### APLICAÇÃO

2 a 3 demãos

### DILUIÇÃO

1º demão	Até 20%	Água potável
Demais demãos	Até 15%	

Recomenda-se misturar corretamente com o auxílio de um misturador ou em qualquer caso com um objeto plano para melhor homogeneização do produto.

Elaborado por:	Maria Luiza Ramos	Revisado por:	Anne Santos	Aprovado por:	Valdeir Dias
Data:	04/07/2024	Data:	22/05/2025	Data:	29/07/2025

## ACRÍLICO PREMIUM ACETINADO

### DESEMPENHO

Poder de cobertura seca de acordo com a ABNT NBR 14942	Mínimo de 5,0 m <sup>2</sup> /L	Produto →	> 5,0 m <sup>2</sup> /L
Rendimento acabado de acordo com a ABNT NBR 14942	Mínimo de 90 m <sup>2</sup> /18 L - 18 m <sup>2</sup> /3,6 L 4,5 m <sup>2</sup> /0,9 L	Produto →	Verificar o rendimento acabados
Poder de cobertura de tinta úmida de acordo com a ABNT NBR 14943	Mínima de 90,0%	Produto →	> 90,0%
Resistência a abrasão úmida com pasta abrasiva de acordo com a ABNT NBR 14940	Mínimo de 150 ciclos	Produto →	> 150 ciclos
Brilho de acordo com a ABNT NBR 15299	Com brilho 11 ≤ UB < 18 a 60°	Produto →	11 ≤ UB < 18

### VALIDADE



3 anos após a fabricação do produto, mantendo-o em temperatura ambiente e local adequado.

### EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO (EPI)



### INFORMAÇÕES ADICIONAIS



Para obter mais informações sobre os tipos de tinta, preparação de superfície, saúde e segurança (FDS) visite o site:

[WWW.BLASCOR.COM.BR](http://WWW.BLASCOR.COM.BR)

Elaborado por:	Maria Luiza Ramos	Revisado por:	Anne Santos	Aprovado por:	Valdeir Dias
Data:	04/07/2024	Data:	22/05/2025	Data:	29/07/2025