

## MULTIFUNDO ISOLANTE

### DESCRIÇÃO

O Multifundo isolante é um produto desenvolvido para uniformizar e preparar superfícies de madeira e alvenaria. Utilizado para trabalhos de repintura, evitando os trabalhos de lixamento sobre tintas brilhantes, o que proporciona um acabamento opaco que auxilia na aderência de tintas novas, tanto base água quanto base solvente.

### CARACTERÍSTICAS

- Alto poder de enchimento;
- Fácil aplicação;
- Uso interno e externo;
- Utilizado como fundo em madeira e alvenaria.
- Secagem rápida;

### COMPOSIÇÃO

Resina alquídica, hidrocarbonetos aromáticos, hidrocarbonetos alifáticos, pigmentos e cargas minerais.

| PROPRIEDADE | VALOR       | UNIDADE           |
|-------------|-------------|-------------------|
| DENSIDADE   | 1,09 - 1,13 | g/cm <sup>3</sup> |
| VISCOSIDADE | 85 -90      | KU                |

### PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

A superfície deve estar firme, coesa, limpa, seca, sem poeira, sem gordura, graxa, sabão ou mofo de acordo com a norma ANBT NBR 13245

### DILUIÇÃO

|                     |          |                  |
|---------------------|----------|------------------|
| Rolo de lã / Pincel | 10 a 20% | Aguarrás Blascor |
| Pistola             | 20 a 30% |                  |

Recomenda-se misturar corretamente com o auxílio de um misturador ou em qualquer caso com um objeto plano para melhor homogeneização do produto.

### APLICAÇÃO

1 a 2 demãos.

### RENDIMENTO



900 ml - Até 8 m<sup>2</sup> por demão  
3,6 L - Até 34 m<sup>2</sup> por demão  
18 L - Até 170 m<sup>2</sup> por demão

**Observação:** O rendimento varia com base em fatores como: imperfeições da superfície, habilidade do aplicador e método de aplicação.

### TEMPO DE SECAGEM



|               |          |
|---------------|----------|
| Ao toque      | 1 hora   |
| Entre demãos  | 4 horas  |
| Secagem final | 24 horas |

### OBSERVAÇÃO

O tempo de cura total da aplicação pode variar dependendo das condições climáticas nos dias de secagem.

### EMBALAGENS DISPONÍVEIS

- 900 ml
- 3,6 L
- 18 L



### FERRAMENTAS DE APLICAÇÃO



Rolo de lã



Pincel



Pistola:  
Pressão

30 a 40 lb/po<sup>2</sup>

Bocal

1,4 mm

### SUGESTÕES

Evite pintar em dias chuvosos, ventando muito, abaixo de 10°C ou com umidade acima de 90%, evitar pintar com temperaturas muito altas.

### VALIDADE



3 anos após a fabricação do produto.

### EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO (EPI)



### INFORMAÇÕES ADICIONAIS



Para obter mais informações sobre os tipos de tinta, preparação de superfície, saúde e segurança (FDS) visite o site:

WWW.BLASCOR.COM.BR

|                |                   |               |             |               |              |
|----------------|-------------------|---------------|-------------|---------------|--------------|
| Elaborado por: | Maria Luiza Ramos | Revisado por: | Anne Santos | Aprovado por: | Valdeir Dias |
| Data:          | 05/07/2024        | Data:         | 21/05/2025  | Data:         | 04/07/2025   |