# TEXTURA CRISTAL

## DESCRIÇÃO

Efeito texturizado com pequenas partículas de pedras naturais com grãos que variam de cor e composição. Contém pequenos cristais em sua composição fazendo com que a superfície tenha brilho.

## CARACTERÍSTICAS

- Uso interno e externo;
- Efeito decorativo;
- Fácil aplicação;
- Baixo odor;
- Acabamento rústico.

## COMPOSIÇÃO

Emulsão acrílica, cargas minerais inertes, pedras naturais, hidrocarbonetos alifáticos e aditivos específicos.

**Obs.:** É opcional a adição da mica (pedra brilhante) extra na dosagem e nas cores prontas.

| PROPRIEDADE | VALOR |
|---|---|
| pH | 8,80 - 9,80 |

## PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

De acordo com a norma ABNT NBR 13245, a superfície deve estar em bom estado (firme, coesa, limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou mofo). Conforme as seguintes orientações:

Paredes novas, com reboco, argamassa, concreto ou cimento e sem pintura, deve-se aguardar a cura mínima de 28 dias. Caso a parede esteja arenosa ou apresente pó, aplique uma ou duas demãos de Fundo Preparador Blascor. Superfícies com qualquer resquício de brilho devem ser lixadas.

**IMPORTANTE:** Dependendo da cor escolhida e do método de aplicação, pode ser necessário aplicar um fundo com a cor próxima da textura escolhida.

## DILUIÇÃO

Não requer diluição; pronto para uso.

Misture bem até que a homogeneização correta seja alcançada.

## APLICAÇÃO

Varia conforme o acabamento desejado

## RENDIMENTO



5 kg: 1 a 2 m² acabados
23 kg: 6 a 8 m² acabados

**Observação:** O rendimento varia com base em fatores como: imperfeições da superfície, habilidade do aplicador e método de aplicação.

## TEMPO DE SECAGEM



| | |
|---|---|
| Ao toque | 4 horas |
| Entre demãos | 8 a 12 horas |
| Cura Total | até 180 dias |

## OBSERVAÇÃO

O tempo de cura total da aplicação pode variar conforme as condições climáticas durante o período de secagem. A ocorrência de pingos de chuva pode ocasionar manchas esbranquiçadas até a completa cura do produto.

## EMBALAGENS DISPONÍVEIS

- 5 kg
- 23 kg




## FERRAMENTAS DE APLICAÇÃO



Espátula



Desempenadeira de aço

## SUGESTÕES

A Textura Cristal Blascor possui as seguintes cores de acabamento: Branco Siena, Café Imperial, Cerâmica, Cinza Bahia, Palha, Preto, Preto Absoluto e Verde Ubatuba. É opcional a adição da mica (pedra brilhante) extra nas cores prontas. A Blascor disponibiliza pacotes de 100 g de Mica que são vendidos separadamente.

## IMPORTANTE

Lotes diferentes de uma mesma cor podem apresentar variações de tonalidade, uma vez que as pedras naturais utilizadas na composição não são pigmentadas artificialmente. Por serem matérias-primas de origem natural, suas características e tonalidades podem variar de acordo fornecimento, resultando em diferenças de cor entre os lotes.

**Obs.:** Evite a utilização de diferentes lotes na mesma aplicação. Caso seja necessário utilizar mais de um lote, recomenda-se misturar previamente os produtos para uniformizar a tonalidade e minimizar possíveis diferenças de cor.

## VALIDADE



3 anos após a fabricação do produto.

## EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO (EPI)







## INFORMAÇÕES ADICIONAIS




Para obter mais informações sobre os tipos de tinta, preparação de superfície, saúde e segurança (FDS) visite o site:

WWW.BLASCOR.COM.BR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Elaborado por: | Maria Luiza Ramos | Revisado por: | Anne Santos | Aprovado por: | Valdeir Dias |
| Data: 11/07/2024 | | Data: 26/05/2025 | | Data: 26/06/2025 | |