

MASSA CORRIDA PVA

DESCRIÇÃO

Massa a base de água indicada para ambientes interno, de fácil aplicação, corrige imperfeições, com excelente poder de preenchimento e nivelamento. Secagem rápida, e de fácil lixamento.

CLASSIFICAÇÃO

Produto classificado conforme a Norma ABNT NBR 11702 - Massa Niveladora Interior: Tipo 4.7.2 - Massa Corrida PVA Blascor em conformidade com a Norma ABNT NBR 15348.

CARACTERÍSTICAS

- Somente para uso interno;
- Bom poder de preenchimento;
- Fácil aplicação;
- Secagem rápida;
- Boa consistência.

COMPOSIÇÃO QUÍMICA

Resina acrílica, cargas minerais, água e aditivos.

PROPRIEDADE

pH

VALOR

8,80 - 9,80

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

De acordo com a norma ABNT NBR 13245, a superfície deve estar em bom estado (firme, coesa, limpa, seca e isenta de poeira, gordura, graxa, sabão ou mofo). Para a aplicação sobre reboco, recomendasse a cura total de 28 dias. Após, aplicar o Fundo de Preparador de Paredes Blascor, esperar 4 a 6 horas para que seque. Então, aplicar a Massa Corrida PVA Blascor.

RENDIMENTO ACABADO



1,5 kg: Até 2 m² por demão

5 kg: Até 7 m² por demão

15 kg: Até 20 m² por demão

20 kg: Até 30 m² por demão

Observação: O rendimento varia com base em fatores como: imperfeições da superfície, habilidade do aplicador e método de aplicação.

EMBALAGENS DISPONÍVEIS

- 1,5 kg
- 5 kg
- 15 kg
- 20 kg



FERRAMENTAS DE APLICAÇÃO



Espátula



Desempenadeira de aço

SUGESTÕES

Aplique a massa em camadas finas e sucessivas até obter nivelamento desejado, aguarde de 12 a 24 horas após a aplicação do Massa Corrida Blascor, prosseguir para lixamento com lixa 150, 220 e 320, em seguida tirar todo pó com um pano úmido ou seco, para evitar bolhas na aplicação da tinta.

APLICAÇÃO

2 a 3 demãos

DILUIÇÃO

Não requer diluição; pronto para uso.

Misture bem até que a homogeneização correta seja alcançada.

TEMPO DE SECAGEM



Ao toque	1 hora
Entre demãos	3 a 4 horas
Final	24 horas

OBSERVAÇÃO

O tempo de cura total da aplicação pode variar dependendo das condições climáticas nos dias de secagem.

DESEMPENHO

Resistência Abrasão de Massa Niveladora de acordo com a ABNT NBR 15312	Máximo de 10 g	Produto →	< 10 g
Absorção de Água de Massa Niveladora de acordo com a ABNT NBR 15303	Máximo de 15%	Produto →	< 15%

VALIDADE



3 anos após a fabricação do produto, mantendo-o em temperatura ambiente e local adequado.

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO (EPI)



INFORMAÇÕES ADICIONAIS



Para obter mais informações sobre os tipos de tinta, preparação de superfície, saúde e segurança (FDS) visite o site:

WWW.BLASCOR.COM.BR

Elaborado por	Maria Luiza Ramos	Revisado por	Anne Santos	Aprovado por	Valdeir Dias
Data: 02/07/2024		Data: 26/05/2025		Data: 25/06/2025	