

ESMALTE SINTÉTICO STANDARD

DESCRIÇÃO

É um produto que confere cor e proteção à madeira e aos metais. Proporciona um acabamento de alto brilho e resistência às intempéries. Possui fácil aplicação, bom poder de cobertura e bom rendimento. Disponível nas bases clara, media e escura.

CLASSIFICAÇÃO

Produto classificado conforme a Norma ABNT NBR 11702. Esmalte Standard Brilhante: Tipo 4.2.1.4. Esmalte Standard Fosco: Tipo 4.2.1.6. Esmalte Sintético Standard Blascor em conformidade com a Norma ABNT NBR 15494.

CARACTERÍSTICAS

- Alto brilho;
- Uso interno e externo;
- Resistência às intempéries;
- Secagem rápida;
- Boa cobertura e rendimento;
- Fácil aplicação;
- Acabamento Brilhante e Fosco.

COMPOSIÇÃO

Resina alquídica, hidrocarbonetos alifáticos, pigmentos orgânicos e inorgânicos, aditivos.

PROPRIEDADE	VALOR	UNIDADE
DENSIDADE	0,93 - 1,00	g/cm ³
VISCOSIDADE	80 a 90	KU

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

QUAL SUPERFÍCIE VOCÊ IRÁ PINTAR?	O QUE VOCÊ DEVE FAZER?
Madeira nova	Lixar para eliminar as farpas e remover todo o pó da superfície. Aplique duas demãos de Multifundo Isolante Blascor.
Alumínio, galvanizado e PVC novos	Lixe e remova todo o pó da superfície. Aplique uma demão de Fundo Galvanizado Blascor.
Metais ferrosos novos, pintados ou com ferrugem	Lixe e garanta eliminação completa de partes soltas e de todos os pontos de ferrugem. Remova todo o pó e aplique Fundo Zarcão Blascor.
Repintura (madeira e metal)	Eliminar toda parte solta e brilho, raspando ou lixando e remova todo o pó da superfície. Aplique 2 demãos de Multifundo Blascor.
Superfícies com mancha de gordura, mofo e metais oxidados	Fazer o tratamento adequado para cada caso, com raspagem ou lavagem com solução de água sanitária, enxaguar bem e deixar secar.

RENDIMENTO POR DEMÃO

Embalagens			
225 ml	900 ml	3,6 L	18 L
2 a 3 m ²	18 a 20 m ²	40 a 50 m ²	180 a 200 m ²

Observação: O rendimento varia com base em fatores como: imperfeições da superfície, habilidade do aplicador e método de aplicação.

EMBALAGENS DISPONÍVEIS

- 225 ml
- 900 ml
- 3,6 L
- 18 L



FERRAMENTAS DE APLICAÇÃO



Rolo de lã



Pincel de cerdas macias


Pistola:
Pressão

 30 a 40 lb/pol²
Bocal

1,4 mm

SUGESTÕES

Evitar pintar em dias chuvosos, ventando muito, abaixo de 10°C ou com umidade acima de 90%, evitar pintar com temperaturas muito altas. Em superfícies lisas utilizar rolo de lã baixa. Pingos de água da chuva, podem manchar a parede até 30 dias após a aplicação. Se isso acontecer, lave a parede com água limpa imediatamente.

APLICAÇÃO

2 a 3 demãos

DILUIÇÃO

Rolo de lã / Pincel	10 a 15%	Aguarrás Blascor
Pistola	20 a 30%	

Recomenda-se misturar corretamente com o auxílio de um misturador ou em qualquer caso com um objeto plano para melhor homogeneização do produto.

RELAÇÃO DE MISTURA OPCIONAL

5 partes do Esmalte Sintético Standard Blascor

1 parte do Catalisador Esmalte Sintético Blascor

TEMPO DE SECAGEM



Ao toque	3 horas
Entre demãos	4 a 6 horas
Secagem final	10 horas

OBSERVAÇÃO

O tempo de cura total da aplicação pode variar dependendo das condições climáticas nos dias de secagem.

Elaborado por:	Maria Luiza Ramos	Revisado por:	Anne Santos	Aprovado por:	Valdeir Dias
Data:	10/07/2024	Data:	23/05/2025	Data:	04/07/2025

ESMALTE SINTÉTICO STANDARD

DESEMPENHO

Teor de sólidos de acordo com a ABNT NBR 15315		Mínimo de 35%	Produto →	> 35%
Secagem de acordo com a ABNT NBR 15311		Máximo de 10h	Produto →	< 10h
Brilho de acordo com a ABNT NBR 15299	Brilhante	Mínimo de 70 UB a 20°	Produto →	> 70 UB a 20°
	Fosco	Máximo de 10 UB a 85°	Produto →	< 10 UB a 85°

VALIDADE



3 anos após a fabricação do produto, mantendo-o em temperatura ambiente e local adequado.

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO (EPI)



INFORMAÇÕES ADICIONAIS



Para obter mais informações sobre os tipos de tinta, preparação de superfície, saúde e segurança (FDS) visite o site:

WWW.BLASCOR.COM.BR

Elaborado por:	Maria Luiza Ramos	Revisado por:	Anne Santos	Aprovado por:	Valdeir Dias
Data:	10/07/2024	Data:	23/05/2025	Data:	04/07/2025