

TEXTURA DESIGN #40

DESCRIÇÃO

Textura de grãos médios com alta resistência a abrasão, de fácil aplicação e ótimo rendimento. Utilizada em paredes de alvenaria proporcionando um alto efeito decorativo e hidropelente.

CARACTERÍSTICAS

- Uso interno e externo;
- Alto poder de preenchimento;
- Fácil aplicação;
- Apresenta a criação de inúmeros efeitos e acabamentos;
- Baixo odor.

COMPOSIÇÃO

Resina acrílica, cargas minerais, água e aditivos.

EMBALAGENS DISPONÍVEIS

- 5 kg
- 23 kg



FERRAMENTAS DE APLICAÇÃO



Espátula


Rolo de textura
design #40


Rolo de espuma

SUGESTÕES

O design ou efeito da aplicação está sujeito ao cliente. Recomenda-se de 3 a 7 dias de cura da Textura Rústica Blascor, para receber pinturas. Evite pintar em dias chuvosos, ventando muito, abaixo de 10°C ou com umidade acima de 90%, evitar pintar com temperaturas muito altas. Em áreas externas é necessário aplicação de uma tinta de acabamento final.

VALIDADE



3 anos após a fabricação do produto.

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO (EPI)



INFORMAÇÕES ADICIONAIS



Para obter mais informações sobre os tipos de tinta, preparação de superfície, saúde e segurança (FDS) visite o site:

WWW.BLASCOR.COM.BR

PROPRIEDADE

pH

VALOR

8,80 - 9,80

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

De acordo com a norma ABNT NBR 13245, a superfície deve estar em, bom estado (firme, coesa, limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou mofo). Para a aplicação sobre reboco, recomendasse a cura total de 28 dias. Após, aplicar o Fundo de Preparador de Paredes Blascor, esperar 4 a 6 horas para que seque. Então, aplicar a Textura Rústica Blascor.

DILUIÇÃO

Não requer diluição; pronto para uso.

Misture bem até que a homogeneização correta seja alcançada.

APLICAÇÃO

Varia conforme o acabamento desejado

RENDIMENTO ACABADO



5 kg: Até 4 m² acabados;
23 kg: Até 15 m² acabados.

Observação: O rendimento varia com base em fatores como: imperfeições da superfície, habilidade do aplicador e método de aplicação.

TEMPO DE SECAGEM



Ao toque	4 horas
Secagem final	24 horas
Cura Total	20 dias

OBSERVAÇÃO

O tempo de cura total da aplicação pode variar dependendo das condições climáticas nos dias de secagem.

Elaborado por:	Maria Luiza Ramos	Revisado por:	Anne Santos	Aprovado por:	Valdeir Dias
Data:	02/07/2024	Data:	26/05/2025	Data:	26/06/2025