

PRIMER SUPER 5.1 HS

DESCRIÇÃO

Primer bicomponente de secagem rápida, utilizado para gerar carga e melhorar a aderência em superfícies metálicas, ferrosas, galvanizadas, previamente preparado com Wash Primer Blascor.

CARACTERÍSTICAS

- Excelente desempenho;
- Secagem rápida;
- Fácil de lixar;
- Excelente preenchimento;
- Bom acabamento;
- Cor Cinza Claro.

COMPOSIÇÃO

Resina acrílica, hidrocarbonetos, solventes, carga mineral e aditivos.

ADITIVO

Catalisador Primer Super 5.1 HS Blascor

Composição	Isocianato alifático e solventes.
Indicação	Promove a secagem e durabilidade do Primer Super 5.1 HS Blascor
Validade	2 anos

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

Lixe e limpe a superfície com a Solução Desengraxante Blascor. Superfícies metálicas em geral, substratos com tintas antigas devidamente preparadas com Wash Primer Blascor ou Preto Fosco Vinílico Blascor.

RELAÇÃO DE MISTURA

5 partes de Primer Super 5.1 HS Blascor

1 parte de Catalisador Super 5.1 HS Blascor

DILUIÇÃO

Thinner 10.000 Blascor | 5 a 10%

RENDIMENTO



750 ml = 7 a 8 m² por litro.

Observação: O rendimento varia com base em fatores como: imperfeições da superfície, habilidade do aplicador, método de aplicação e variações durante a aplicação.

TEMPO DE SECAGEM



Ao toque	10 minutos
Entre demãos	5 minutos
Para lixamento	4 horas

EMBALAGENS DISPONÍVEIS

- 750 ml
- 2,99 L



- 150 ml
- 600 ml

RECOMENDAÇÕES

Evite aplicar em dias chuvosos, sobre superfícies quentes ou em ambientes com temperatura abaixo de 10°C e umidade relativa do ar superior a 90%.

VIDA ÚTIL (25°C)

1 hora

APLICAÇÃO

2 a 3 demãos com intervalo de 5 a 10 minutos entre cada demão.

FERRAMENTAS DE APLICAÇÃO

Pistola com pressão entre 40 e 50 lb/pol²

Viscosidade de Aplicação: 25°C Ford 4

18 a 30 segundos

Tipo de agulha / bico: HVLP: 1,7 a 1,88 mm



VALIDADE



3 anos após a fabricação do produto.

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO (EPI)



INFORMAÇÕES ADICIONAIS



Para obter mais informações sobre os tipos de tinta, preparação de superfície, saúde e segurança (FDS) visite o site:

WWW.BLASCOR.COM.BR

Elaborado por:	Maria Luiza Ramos	Revisado por:	Anne Santos	Aprovado por:	Cristian Acosta
Data:	12/07/2024	Data:	29/04/2025	Data:	29/04/2025