

ACRÍLICO STANDARD SUPER RENDIMENTO

DESCRIÇÃO

Tinta à base de água de alta cobertura e excelente rendimento. Sua alta consistência permite uma maior diluição do produto. Possui grande facilidade de aplicação e de retoques. De uso interno e externo, possui boa resistência às intempéries e ao mofo e baixo odor.

CLASSIFICAÇÃO

Produto classificado conforme a Norma ABNT NBR 11702. Fosco: Tipo 4.5.2. Acrílico Standard Fosco Blascor em conformidade com a Norma ABNT NBR 15079-1.

CARACTERÍSTICAS

- Acabamento fosco;
- Alta resistência às intempéries;
- Uso interno e externo;
- Sem odor após 3 horas.
- Ótima cobertura;

COMPOSIÇÃO

Emulsão acrílica, pigmentos, tensoativos, água, espessantes e microbicidas não metálicos.

PROPRIEDADE	VALOR	UNIDADE
DENSIDADE (Branco)	1,37 - 1,45	g/cm ³
DENSIDADE (Colorido)	1,35 - 1,48	g/cm ³
VISCOSIDADE	110 - 120	KU
PH	9,00 - 9,80	
SÓLIDOS/MASSA	50 - 58	%
SÓLIDOS/VOLUME	27 - 34	%
VOC (Compostos orgânicos voláteis)	< 15	g/L
PONTO DE FULGOR	> 100	°C

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

De acordo com a norma ABNT NBR 13245, a superfície deve estar em, bom estado (firma, coesa, limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou mofo)

QUAL SUPERFÍCIE VOCÊ IRÁ PINTAR?	O QUE VOCÊ DEVE FAZER?
Parede nova: com reboco, argamassa, concreto ou cimento e sem pintura	Após a cura de mínimo 28 dias, se a parede estiver arenosa ou com pó, aplique uma a duas demãos de Fundo Preparador Blascor. Para uniformizar aplique Selador Acrílico Blascor de uma a duas demãos.
Repintura	Elimine todas essas imperfeições com raspagem, lixamento, escovação ou hidrojato e aplique uma demão de Blascor Fundo Preparador.
Parede mofada	Elimine todo o mofo lavando com água sanitária, fazendo a mistura com água de acordo com a recomendação do fabricante, enxague e deixe secar.
Parede com imperfeições leves, ondulações, rugosas ou grosseiras	Nivele com Massa Acrílica ou Massa PVA Blascor, em ambientes internos. E com massa Acrílica Blascor em ambientes externos.
Parede com muitas imperfeições e falhas profundas	Corrijir com argamassa ou reboco e aguarde curar por no mínimo 28 dias
Gesso: corrido, forro, sanca ou acartonado	Deixar secar por 30 dias. Aplique uma demão de Fundo Preparador Blascor.
Paredes calcinadas	Aplique uma a duas demãos de Fundo Preparador Blascor.

EMBALAGENS DISPONÍVEIS

- 3,6 L
- 18 L



FERRAMENTAS DE APLICAÇÃO



Rolo de lã



Pincel de cerdas macias



Pistola:
Pressão
30 a 40 lb/pol²
Bocal
1,4 mm

SUGESTÕES

Evite aplicar o produto em altas temperaturas acima de 35°C e em dias chuvosos devido à umidade.

TEMPO DE SECAGEM



Ao toque	1 hora
Entre demãos	4 horas
Secagem final	24 horas

RENDIMENTO ACABADO



	Embalagens	
	3,6 L	18 L
Branco	26 m ²	130 m ²
Cores	26 m ²	130 m ²

Observação: O rendimento varia com base em fatores como: imperfeições da superfície, habilidade do aplicador e método de aplicação.

OBSERVAÇÃO

Evite pintar em dias chuvosos, ventando muito, abaixo de 10°C ou com umidade acima de 90%, evitar pintar com temperaturas muito altas. Em superfícies lisas utilizar rolo de lã baixa. Pingos de água da chuva, podem manchar a parede até 30 dias após a aplicação. Se isso acontecer, lave a parede com água limpa imediatamente.

APLICAÇÃO

2 a 3 demãos

DILUIÇÃO

1º demão	50%	Água potável
Demais demãos	30%	

A diluição dependerá da superfície aplicada. Recomenda-se misturar corretamente com o auxílio de um misturador ou em qualquer caso com um objeto plano para melhor homogeneização do produto.

Elaborado por:	Maria Luiza Ramos	Revisado por:	Anne Santos	Aprovado por:	Valdeir Dias
Data:	04/07/2024	Data:	23/05/2025	Data:	25/07/2025

ACRÍLICO STANDARD SUPER RENDIMENTO

DESEMPENHO

Poder de cobertura seca de acordo com a ABNT NBR 14942	Mínimo de 5,0 m ² /L	Produto →	≥ 5,0 m ² /L
Rendimento acabado de acordo com a ABNT NBR 14942	Mínimo de 90 m ² /18 L - 18 m ² /3,6 L 4,5 m ² /0,9 L	Produto →	Verificar o rendimento acabados
Poder de cobertura úmida de acordo com a ABNT NBR 14943	Mínima de 85,0%	Produto →	≥ 85,0%
Resistência à abrasão úmida com pasta abrasiva de acordo com a ABNT NBR 14940	Mínimo de 40 ciclos	Produto →	≥ 40 ciclos
Brilho de acordo com a ABNT NBR 15299	Com brilho ≤ 8 UB a 85°	Produto →	≤ 8 UB

VALIDADE



3 anos após a fabricação do produto, mantendo-o em temperatura ambiente e local adequado.

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO (EPI)



INFORMAÇÕES ADICIONAIS



Para obter mais informações sobre os tipos de tinta, preparação de superfície, saúde e segurança (FDS) visite o site:

WWW.BLASCOR.COM.BR

Elaborado por:	Maria Luiza Ramos	Revisado por:	Anne Santos	Aprovado por:	Valdeir Dias
Data:	04/07/2024	Data:	23/05/2025	Data:	25/07/2025