

## BLASCORTECH PAREDE

## DESCRIÇÃO

Impermeabilizante acrílico indicado para o revestimento de superfícies verticais. A aplicação em camadas forma uma membrana elástica que possui resistência à ação da chuva e do sol, proporcionando proteção em paredes externas, fachadas, paredes, pilares, cortinas de concreto e tetos. Pelas suas características, este produto acomoda movimentos e pequenas fissuras que podem aparecer na estrutura, além de prevenir o aparecimento de fungos e mofo.

## CARACTERÍSTICAS

- Base água;
- Fácil aplicação;
- Bom rendimento;
- Secagem rápida;
- Baixo odor.

## COMPOSIÇÃO

Água, resina à base de dispersão aquosa de copolímero estireno acrílico, isento de metais pesados, cargas minerais, espessantes, fungicidas e biocidas

| PROPRIEDADE | VALOR       | UNIDADE |
|-------------|-------------|---------|
| DENSIDADE   | 1,18 - 1,20 | g/cm³   |
| VISCOSIDADE | 100 - 105   | KU      |
| PH          | 9,00 - 9,80 |         |

## PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

De acordo com a norma ABNT NBR 13245, a superfície deve estar em, bom estado (firma, coesa, limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou mofo).

| TIPO DE SUPERFÍCIE                                        | TRATAMENTO                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reboco novo                                               | Aguardar a secagem e cura por 28 dias, no mínimo, aplicar uma demão de Fundo Preparador de Parede Blascor conforme as instruções da embalagem.                                                                                        |
| Concreto novo altamente absorvente (gesso e fibrocimento) | Aplicar Fundo Preparador de Parede Blascor conforme as instruções da embalagem.                                                                                                                                                       |
| Reboco fraco (baixa coesão)                               | Lixar a superfície a ser aplicada e escovar para eliminar a poeira.                                                                                                                                                                   |
| Imperfeições rasas                                        | Corrigir com Massa Acrílica Blascor (Exterior e Interior) ou Massa Corrida Blascor (Interior).                                                                                                                                        |
| Imperfeições (fissuras profundas)                         | Corrigir com reboco e aguarde a secagem e cura por no mínimo 28 dias.                                                                                                                                                                 |
| Superfícies soltas ou com partículas soltas               | Raspar ou escovar eliminando as partes soltas, aplicar o Fundo Preparador de Parede Blascor conforme as instruções da embalagem.                                                                                                      |
| Manchas de gordura ou graxa                               | Lavar com água e detergente, enxaguar e aguardar a secagem.                                                                                                                                                                           |
| Paredes mofadas                                           | Lavar com água sanitária, enxaguar e aguardar a secagem, se necessário nivelar a superfície com Massa Acrílica Blascor (Exterior e Interior) ou Massa Corrida Blascor (Interior), eliminando as microcavidades onde alojam os fungos. |

## DILUIÇÃO

|               |         |              |
|---------------|---------|--------------|
| 1º demão      | Até 20% | Água potável |
| Demais demãos | Até 10% |              |

Recomenda-se misturar corretamente com o auxílio de um misturador ou em qualquer caso com um objeto plano para melhor homogeneização do produto.

## RENDIMENTO



3 a 4 m²/kg por demão

**Observação:** O rendimento varia com base em fatores como: imperfeições da superfície, habilidade do aplicador e método de aplicação.

## EMBALAGENS DISPONÍVEIS

- 3,6 kg
- 18 kg



## FERRAMENTAS DE APLICAÇÃO



Rolo de lã



Pincel de cerdas macias



Pistola:  
Pressão  
30 a 40 lb/pol²  
Bocal  
1,4 mm

## APLICAÇÃO

2 a 3 demãos

## SUGESTÕES

Evite pintar em dias chuvosos, ventando muito, abaixo de 10°C ou com umidade acima de 90%, evitar pintar com temperaturas muito altas. Em superfícies lisas utilizar rolo de lã baixa. Pingos de água da chuva, podem manchar a parede até 30 dias após a aplicação. Se isso acontecer, lave a parede com água limpa imediatamente.

## TEMPO DE SECAGEM



|               |          |
|---------------|----------|
| Ao toque      | 2 horas  |
| Entre demão   | 4 horas  |
| secagem final | 24 horas |
| Cura Total    | 7 dias   |

## OBSERVAÇÃO

O tempo de cura total da aplicação pode variar dependendo das condições climáticas nos dias de secagem.

## VALIDADE



3 anos após a fabricação do produto, mantendo-o em temperatura ambiente e local adequado. .

## EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO (EPI)



## INFORMAÇÕES ADICIONAIS



Para obter mais informações sobre os tipos de tinta, preparação de superfície, saúde e segurança (FDS) visite o site:

WWW.BLASCOR.COM.BR

|                |                   |               |             |               |              |
|----------------|-------------------|---------------|-------------|---------------|--------------|
| Elaborado por: | Maria Luiza Ramos | Revisado por: | Anne Santos | Aprovado por: | Valdeir Dias |
| Data:          | 19/07/2024        | Data:         | 21/05/2025  | Data:         | 06/06/2025   |