

## DEMARCAÇÃO VIÁRIA

### DESCRIÇÃO

Tinta acrílica estirada à base solvente. Recomendada para sinalização horizontal de rodovias, vias urbanas e aeroportos.

### CARACTERÍSTICAS

- Secagem rápida;
- Fácil Aplicação;
- Boa resistência às intempéries;
- Alta visibilidade diurna e noturna.

### COMPOSIÇÃO

Resina acrílica, solventes, pigmentos e cargas minerais.

### PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

De acordo com a norma ABNT NBR 13245, a superfície deve estar em bom estado (firme, coesa, limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou mofo). O primeiro passo é efetuar a limpeza da superfície com Solução Desengraxante Blascor. Se houver falhas na superfície corrigir com o produto adequado. Superfícies que possuam muito brilho ou que tenham uma camada uniforme devem ser lixadas para receberem a aplicação do produto.

### DILUIÇÃO

15 a 20% com Thinner 020 Blascor

### APLICAÇÃO

2 ou 3 demãos

### RENDIMENTO ACABADO

3,6 L: Película de 0,4 mm: 9 m<sup>2</sup>/demão  
Película de 0,6 mm: 6 m<sup>2</sup>/demão

18 L: Película de 0,4 mm: 40 m<sup>2</sup>/demão  
Película de 0,6 mm: 30 m<sup>2</sup>/demão

**Observação:** O rendimento varia com base em fatores como: imperfeições da superfície, habilidade do aplicador e método de aplicação.

### TEMPO DE SECAGEM



Ao toque	10 minutos
Liberação para tráfego	1 hora

### OBSERVAÇÃO

O tempo de cura total da aplicação pode variar dependendo das condições climáticas nos dias de secagem.

### EMBALAGENS DISPONÍVEIS

- 3,6 L
- 18 L



### FERRAMENTAS DE APLICAÇÃO



Rolo de lã



Pincel



Pistola

### APLICAÇÃO VIÁRIA

Misture a tinta com microesferas de vidro da classe PREMIX (200 a 250 g/L) e continue com a aplicação da tinta. Após a aplicação, pulverizar esferas da classe DROP-ON (300 a 400 g/m<sup>2</sup>) sobre a tinta ainda fresca.

### SUGESTÕES

Dependendo do clima, as aplicações necessitam de pelo menos seis horas (6h) para secar antes de qualquer chuva. Em dias ensolarados, o tempo de secagem pode ser menor. Caso haja previsão de chuva é aconselhável não aplicar o produto. Se chover muito, espere até o dia seguinte antes de pintar novamente, assim, melhores resultados são obtidos.

### VALIDADE



3 anos após a fabricação do produto.

### EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO (EPI)



### INFORMAÇÕES ADICIONAIS



Para obter mais informações sobre os tipos de tinta, preparação de superfície, saúde e segurança (FDS) visite o site:

[WWW.BLASCOR.COM.BR](http://WWW.BLASCOR.COM.BR)

Elaborado por:	Maria Luiza Ramos	Revisado por:	Anne Santos	Aprovado por:	Cristian Acosta
Data:	11/07/2024	Data:	21/05/2025	Data:	27/05/2025