

FUNDO GALVANIZADO

DESCRIÇÃO

É um fundo sintético, indicado para promover ótima aderência sobre superfícies de aço galvanizado, chapas zincadas, canaletas, calhas, rufos, chapas lisas, chapas onduladas, painéis de propaganda e outros. Possui secagem rápida e fácil aplicação.

CARACTERÍSTICAS

- Uso interno e externo;
- Secagem rápida;
- Excelente aderência;

COMPOSIÇÃO

Resina alquídica, carga mineral, pigmento inorgânico, aditivos, solventes alifáticos e aromáticos.

PROPRIEDADE	VALOR	UNIDADE
DENSIDADE	1.2 - 1.3	g/cm ³
VISCOSIDADE	80 - 90	KU
CAMADA SECA	65	mm
SÓLIDO EM PESO	63	%
SÓLIDO POR VOLUME	49	%

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

De acordo com a norma ABNT NBR 13245, a superfície deve estar em bom estado (firme, coesa, limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou mofo). O primeiro passo é efetuar a limpeza da superfície com Solução Desengraxante Blascor. Se houver falhas na superfície corrigir com o produto adequado. Superfícies que possuam muito brilho ou que tenham uma camada uniforme devem ser lixadas para receberem a aplicação do produto.

DILUIÇÃO

Aguarras Blascor

% de Diluição	Pincel ou rolo: 10 a 15 % Pistola: 15 a 25 %

APLICAÇÃO

1 demão

RENDIMENTO TEÓRICO



900 ml: Até 17 m² por demão;
3,6 L: Até 70 m² por demão;
18 L: Até 350 m² por demão

Observação: O rendimento varia com base em fatores como: imperfeições da superfície, habilidade do aplicador e método de aplicação.

EMBALAGENS DISPONÍVEIS

- 900 ml
- 3,6 L
- 18 L



FERRAMENTAS DE APLICAÇÃO



Rolo de lã



Pincel para pequenos retoques



Pistola:
Pressão
30 a 40 lb/pol²
Bocal
1.4 - 1.5 mm

TEMPO DE SECAGEM



Ao toque	1 hora
Secagem final	24 horas

Observação: O rendimento varia com base em fatores como: imperfeições da superfície, habilidade do aplicador e método de aplicação.

SUGESTÃO

Evite repasses excessivos, retoque isolados após a secagem do produto, misture bem o produto antes e durante a aplicação. Aguarde a secagem final de 24 horas para aplicar tinta de acabamento. Evitar aplicar em dias chuvosos, ventando muito, abaixo de 10°C ou com umidade acima de 90%, e com temperaturas muito altas

VALIDADE



3 anos após a fabricação do produto.

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO (EPI)



INFORMAÇÕES ADICIONAIS



Para obter mais informações sobre os tipos de tinta, preparação de superfície, saúde e segurança (FDS) visite o site:

WWW.BLASCOR.COM.BR

Elaborado por:	Maria Luiza Ramos	Revisado por:	Anne Santos	Aprovado por:	Valdeir Dias
Data:	19/07/2024	Data:	21/05/2025	Data:	30/05/2025