

SELADOR ACRÍLICO BRANCO

DESCRIÇÃO

Produto à base de água indicado para selar e uniformizar a absorção da superfícies. Seu poder de enchimento melhora a absorção e rendimentos de massas e tintas de acabamento. É ideal para diversas superfícies de alvenaria, como rebocos novos, blocos de concreto e concreto aparente. Em conformidade com a NBR 11702 item 4.1.2.5

CARACTERÍSTICAS

- Uso interno e externo;
- Excelente aderência;
- Secagem rápida;
- Cores branco e cinza.
- Fácil aplicação

COMPOSIÇÃO

Emulsão acrílica, cargas minerais e inertes, aditivos específicos, microbicidas.

PROPRIEDADE	VALOR	UNIDADE
DENSIDADE	1,20 - 1,24	g/cm ³
VISCOSIDADE	95 - 100	KU
PH	9,00 - 9,80	

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

De acordo com a norma ABNT NBR 13245, a superfície deve estar em, bom estado (fina, coesa, limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou mofo). Paredes novas, com reboco, argamassa, concreto ou cimento e sem pintura, deve-se aguardar a cura mínima de 28 dias.

DILUIÇÃO

10% - rolo de lã, trincha, pincel	Água potável
10 a 20% - pistola	

APLICAÇÃO

1 a 2 demãos

RENDIMENTO ACABADO



3,6 L: Até 24 m² acabados
18 L: Até 120 m² acabados

Observação: O rendimento varia com base em fatores como: imperfeições da superfície, habilidade do aplicador e método de aplicação.

TEMPO DE SECAGEM



Ao toque	2 horas
Entre demãos	4 horas
Secagem final	24 horas
Aplicação do acabamento	Máximo 48 horas

OBSERVAÇÃO

O tempo de cura total da aplicação pode variar dependendo das condições climáticas nos dias de secagem.

EMBALAGENS DISPONÍVEIS

- 3,6 L
- 18 L



FERRAMENTAS DE APLICAÇÃO



Rolo de lã



Pincel para pequenos retoques



Pistola:
Pressão

30 a 40 lb/pol²
Bocal
1,4 mm

SUGESTÕES

Evitar pintar em dias chuvosos, com muito vento, com temperatura abaixo de 10°C ou com umidade acima de 90%, evitar pintar também em temperaturas muito altas.

VALIDADE



3 anos após a fabricação do produto.

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO (EPI)



INFORMAÇÕES ADICIONAIS



Para obter mais informações sobre os tipos de tinta, preparação de superfície, saúde e segurança (FDS) visite o site:

WWW.BLASCOR.COM.BR

Elaborado por:	Maria Luiza Ramos	Revisado por:	Anne Santos	Aprovado por:	Valdeir Dias
Data:	04/07/2024	Data:	26/05/2025	Data:	27/06/2025