

BLASCORTECH ULTRA

DESCRIÇÃO

É um impermeabilizante acrílico de secagem rápida e aplicação a frio. Possui alta resistência à água, impedindo totalmente a entrada de umidade nas lajes de concreto. O alto rendimento e fácil aplicação proporciona um excelente acabamento de alta flexibilidade. Além de uma proteção impermeável. O produto também auxilia na redução de absorção de calor na estrutura, sendo resistente à ação solar. Também pode ser aplicado em varandas, calhas de concreto, coberturas inclinadas e superfícies transitáveis. Possui baixo odor e vem pronto para uso.

CARACTERÍSTICAS

- Sólido alto;
- Fácil aplicação;
- Base água;
- Pronto para uso;
- Bom rendimento;
- Baixo odor;
- Disponível nas cores Branco e Cinza.

COMPOSIÇÃO

Água, resina acrílica modificada, cargas minerais, aditivos, bactericidas e fungicidas.

PROPRIEDADE	VALOR	UNIDADE
DENSIDADE	1,30 - 1,40	g/cm ³
VISCOSIDADE	130 - 140	KU
PH	9,00 - 9,80	

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

De acordo com a norma ABNT NBR 13245, a superfície deve estar em, bom estado (firme, coesa, limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou mofo).

TIPO DE SUPERFÍCIE	TRATAMENTO
Reboco novo	Aguardar a secagem e cura por 28 dias, no mínimo, aplicar uma demão de Fundo Preparador de Parede Blascor conforme as instruções da embalagem.
Concreto novo altamente absorvente (gesso e fibrocimento)	Aplicar Fundo Preparador de Parede Blascor conforme as instruções da embalagem.
Reboco fraco (baixa coesão)	Lixar a superfície a ser aplicada e escovar para eliminar a poeira.
Imperfeições rasas	Corrigir com Massa Acrílica Blascor (Exterior e Interior) ou Massa Corrida Blascor (Interior).
Imperfeições (fissuras profundas)	Corrigir com reboco e aguarde a secagem e cura por no mínimo 28 dias.
Superfícies soltas ou com partículas soltas	Raspar ou escovar eliminando as partes soltas, aplicar o Fundo Preparador de Parede Blascor conforme as instruções da embalagem.
Manchas de gordura ou graxa	Lavar com água e detergente, enxaguar e aguardar a secagem.
Paredes mofadas	Lavar com água sanitária, enxaguar e aguardar a secagem, se necessário nivelar a superfície com Massa Acrílica Blascor (Exterior e Interior) ou Massa Corrida Blascor (Interior), eliminando as microcavidades onde alojam os fungos.

DILUIÇÃO

1º demão	Até 20%	Água potável
Demais demãos	Até 10%	

Recomenda-se misturar corretamente com o auxílio de um misturador ou em qualquer caso com um objeto plano para melhor homogeneização do produto.

EMBALAGENS DISPONÍVEIS

- 5 kg
- 20 kg



FERRAMENTAS DE APLICAÇÃO



Rolo de lã



Pincel de cerdas macias



Broxa Retangular


 Pistola: Pressão 30 a 40 lb/pol² Bocal 1,4 mm

APLICAÇÃO

3 a 4 demãos

SUGESTÕES

Não pintar em dias chuvosos, ventando muito, abaixo de 10°C ou com umidade acima de 90%, evitar pintar com temperaturas muito altas. Em superfícies lisas utilizar rolo de lã baixa. Pingos de água da chuva, podem manchar a parede até 30 dias após a aplicação. Se isso acontecer, lave a parede com água limpa imediatamente.

TEMPO DE SECAGEM



Ao toque	2 horas
Entre demão	4 horas
Secagem final	24 horas
Cura total	7 dias

OBSERVAÇÃO

O tempo de cura total da aplicação pode variar dependendo das condições climáticas nos dias de secagem.

RENDIMENTO TEÓRICO



Até 4 m²/Kg por demão

Observação: O rendimento varia com base em fatores como: imperfeições da superfície, habilidade do aplicador e método de aplicação.

VALIDADE



3 anos após a fabricação do produto.

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO (EPI)



INFORMAÇÕES ADICIONAIS



Para obter mais informações sobre os tipos de tinta, preparação de superfície, saúde e segurança (FDS) visite o site:

WWW.BLASCOR.COM.BR

Elaborado por:	Maria Luiza Ramos	Revisado por:	Anne Santos	Aprovado por:	Valdeir Dias
Data:	19/07/2024	Data:	21/05/2025	Data:	06/06/2025